

ExperAdmix LT 10

RENK: Beyaz

30
±%2 KG**Ambalaj Seçenekleri**
30 kg/plastik bidon
6 kg/plastik bidon

Kür, Beton ve Harç Katkıları

508230

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

SENTETİK-KAUÇUK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, YÜKSEK YAPIŞMA VE SU GEÇİRİMSİZLİK ÖZELLİKLİ HARÇ KATKISI

Sentetik-kauçuk esaslı, tek bileşenli, sağladığı yüksek yapışma ve su geçirimsizlik özellikleriyle yüksek nitelikli çimento esaslı harçlar elde etmek amacıyla kullanılan harç katkı malzemesidir.

**YÜKSEK ADERANS
SAĞLAR****SU GEÇİRİMSİZLİK
ÖZELLİĞİ SAĞLAR****ELASTİKİYET
KAZANDIRIR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Beyaz renkli sıvı
Yoğunluk	~ 1,05 g/cm ³ (±0,05)
pH	7-9
Sarfiyat	Harç katkısı olarak: Çimento ağırlığının %2,5'i kadar Aderans köprüsü olarak: 1/1 - 1/4 su oranı * Önerilen sarfiyat miktarları ortalama değerlerdir. Uygulama amacına göre ve uygulama esnasında kullanılan agregaya, çimentoya, ortam sıcaklığına göre sarfiyat miktarları değişebilir.

* Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Su ile inceltilir.
- Karıştırıldığı harç, şap ve sıvalara yüksek adreans ve su geçirimsizlik özelliği sağlar.
- Elastikiyet kazandırır.
- Su buharı geçirimlidir. Yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Birçok kimyasal maddeye ve madeni yağlara karşı dirençlidir.
- Zehirsizdir.
- Sıcaklık değişimleri ve güneş ışığından etkilenmez.

UYGULAMA ALANLARI

- Beton tamirlerinde,
 - Eski ve yeni beton arasında aderansı sağlamak amacıyla,
 - Aşınmaya dayanıklı kaplamalarda, seramik yapıştırma uygulamalarında,
 - Su geçirimsizlik istenen yerlerde,
 - Harçların, şapların ve sıvaların mukavemetini, aderanslarını ve su geçirimsizliklerini arttırmak amacıyla,
- katkı malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.
- Yüzey nemlendirilmelidir.

ExperAdmix LT 10

RENK: Beyaz

30
±%2 KG**Ambalaj Seçenekleri**
30 kg/plastik bidon
6 kg/plastik bidon

Kür, Beton ve Harç Katkıları

508230

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

UYGULAMA DETAYLARI

Katkılı Harç Uygulamaları için:

- ExperAdmix LT 10'un karışıma eklenmesi öncesinde kum ve çimento, kuru olarak karıştırılır.
- Hazırlanan kuru karışım, uygun miktardaki temiz su ile karıştırılarak harç elde edilir.
- Elde edilen harç, sıva veya şapın içine harcın içinde kullanılan çimentonun %2,5'i oranında ExperAdmix LT 10 eklenerek, topak kalmayacak şekilde homojen bir karışım elde edinceye kadar mala veya düşük devirli mikser yardımıyla karıştırılır ve kullanıma hazır hale getirilir.

Aderans Arttırıcı Astar Uygulaması için:

- ExperAdmix LT 10, uygulanacak yüzeye veya ihtiyaca göre 1/1 - 1/4 oranında temiz su ile karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +30°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT

- Harç katkısı olarak : Çimento ağırlığının %2,5'i kadar
- Aderans köprüsü olarak: 1/1 - 1/4 su oranı

* Önerilen sarfiyat miktarları ortalama değerlerdir. Uygulama amacına göre ve uygulama esnasında kullanılan agregaya, çimentoya, ortam sıcaklığına göre sarfiyat miktarları değişebilir.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kirlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +25°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uygulanmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.