

ExperCure AC 10

RENK: Beyaz
(Uygulama sonrası: opak saydam)

30
±%2 KG



**Kür, Beton ve
Harç Katkıları**
208430

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

AKRİLİK ESASLI, KÜR MALZEMESİ

Akrilik esaslı, su bazlı, betonun sıvı kaybını önleyen sıvı kür malzemesidir.



**KULLANIMA
HAZIR**



**RÖTRE ÇATLAKLARINI
ÖNLER**



**TOZUMAYI
ÖNLER**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Beyaz renkli sıvı
Yoğunluk	~ 1,05 g/cm ³ (±0,1)
Kuruma Süresi	2 saat
Parlama Noktası	Yok
Sarfiyat	100-200 g/m ²

*Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Taze betonun, olması gerekenden daha hızlı kurumasından kaynaklanan rötre çatlaklarını önler.
- Yüzeyin aşınma dayanımını artırır ve tozumayı önler.
- Su itici özelliğe sahiptir.
- Solvent içermediğinden yanıcı değildir. Kapalı alanlarda da kullanıma uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Taze beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamalarından sonra,
- Yüksek sıcaklıklarda, nemin az, buharlaşmanın çok olduğu koşullarda yapılan beton uygulamalarında,
- Saha betonları, Havaalanı pistleri, beton yollar, köprüler ve kanallarda kür malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalıdır.
- Yüzeyde su birikintisi bulunmamalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey yataysa, betonunu serbest yüzey suyunu kaybettikten hemen sonra uygulamaya başlanmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzey düşeyse, kalıp alındıktan sonra uygulanmalıdır.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperCure AC 10, kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi iyice çalkalamak yeterlidir.
- Su ile seyreltilmemelidir.

ExperCure AC 10

RENK: Beyaz
(Uygulama sonrası: opak saydam)

30
±%2 KG



Kür, Beton ve
Harç Katkıları
208430

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperCure AC 10, kalıplar söküldükten veya betonun serbest yüzey suyunun kaybolmasından hemen sonra rulo veya uygun püskürtme ekipmanı ile tek kat olarak uygulanır.
- Yüzeyi tamamen kaplayan ince bir film tabakası oluşacak şekilde uygulanmalıdır.
- Göllenme olmadığından emin olunmalıdır.
- Gerekli görüldüğü takdirde iki kat uygulanabilir.
- Katlar arası bekleme süresi en az 6 saattir.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +30°C'nin üzerindeki hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulamadan hemen sonra beton yüzeyi 2 saat kar ve yağmura karşı korunmalıdır. Bu süre tamamlandıktan sonra ExperCure AC 10 kür malzemesi dış etkenlerden etkilenmez.

SARFIYAT

- 100-200 g/m²

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kirlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +25°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.