

ExperFloor AB 30

RENK: Gri

20
±%2 KG

AKRİLİK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ESNEK PVC ZEMİN KAPLAMA YAPIŞTIRICISI

Akrilik esaslı, tek bileşenli, solventsiz, esnek PVC ve linolyum zemin kaplama yapıştırıcısıdır.

**KULLANIMA
HAZIR****YÜKSEK YAPIŞMA
SAĞLAR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Akrilik dispersiyon
Yoğunluk	~ 1,35 kg/l (± 0,1)
Ağdalaşma Süresi	20-25 dakika
Kayma kesme dayanımı	≥0,3 N/mm ² (EN 1373)
Soyulma dayanımı	≥1,0 N/mm ² (EN 1372)
Boyut değiştirme tayini	≤%0,2 (EN 1903)
Çalışma Süresi	40-60 dakika
Trafiğe Açılma Süresi	24-48 saat
Tam Kuruma Süresi	3-4 gün
Sarfiyat	250-300 g/m ² kullanılan tarak dışı boyuna, döşemeye ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak uygulama kalınlığına, kaplama tipine ve ortam koşullarına göre değişebilir.)

* Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay uygulanır.
- Uzun çalışma süresi sağlar.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
- Esnek bir yapıdadır.
- Solvent içermez.
- Su bazlı olduğu için iç mekân uygulamaları için uygundur.
- Sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklıdır.
- Alttan ısıtılmalı zeminler için uygundur.

UYGULAMA ALANLARI

- İç mekânlarda,
- Yatay yüzeylerde,
- Konutlarda, hastanelerde, eğitim binalarında, marketlerde, AVM'lerde,
- Tesviye edilmiş beton döşeme, prefabrike beton, çimento bazlı şap yüzeylerde,
- PVC esaslı homojen ve heterojen yer karoları ve kaplamaları, linolyum ve kauçuk esaslı kaplama uygulamalarında,
- yapıştırma malzemesi olarak kullanılır.

Zemin Sistemleri 204620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperFloor AB 30

RENK: Gri

20
±%2 KG

Zemin Sistemleri 204620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey beton ise, kürünü almış olmalı ve betonun nem oranı %4'ü geçmemelidir.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere, direkt güneş ışığı ve yoğun rüzgârın olduğu koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +15°C ile +30°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.
- Hasarlı kısımlar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun olan ExperRepair ürünü ile onarılmalıdır.
- Yüzey, yapıştırma uygulaması öncesinde ExperFloor SL 13 veya ExperFloor RL 14 tesviye şapları ile tesviye edilmeli ve uygulanan tesviye şapının tam kürünü almış olması gerekmektedir.
- Yüzeyde kot farkının olmamasına dikkat edilmelidir.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperFloor AB 30, kullanıma hazırdır. Herhangi bir katkı veya inceltme gerekmez.
- Ürün, uygulama öncesinde iyice karıştırılmalıdır.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperFloor AB 30, yüzeye dökülür ve sonrasında üçgen dişli, taraklı mala yardımıyla yüzeye homojen ve eşit bir şekilde yayılması sağlanır.
- Yaklaşık 20-25 dakika bekledikten sonra kaplama malzemesi zemine yapıştırılır. Bu bekleme süresi, ortamın sıcaklığına, nemine ve uygulama yüzeyinin emiciliğine bağlı olarak değişebilir.
- Yapıştırma işleminin hemen ardından silindirik rulo ile kaplama malzemesine baskı yapılarak, yapıştırıcıya temas etmeyen kısımların yapıştırılması sağlanmalı ve hava boşlukları giderilmelidir.
- Şayet zemin kaplamasının uygulaması kaynak yardımıyla yapılacaksa; yapıştırma uygulamasından en az 24 saat sonra yapılmalıdır.

UYARILAR

- +15°C'nin altı, +30°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Haricen su veya başka bir madde katılmamalıdır.
- Ağdalaşma zamanına dikkat edilmeli; çok fazla açıkta bırakılarak, kurumasına izin verilmeden yapıştırma işlemi tamamlanmalıdır. Ancak maksimum açık çalışma süresi 35-45 dakikadır. Bu süre aşılmamalıdır.
- Isıtılmalı zeminlere yapılacak uygulama öncesinde zemin ısıtma sistemi kapatılmalı ve uygulamadan en az 72 saat sonra tekrar açılmalıdır.

SARFIYAT

- 250-300 g/m² (kullanılan tarak dişi boyuna, döşemeye ve yüzey düzgünlüğüne bağlı olarak uygulama kalınlığına, kaplama tipine ve ortam koşullarına göre değişebilir.)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kürlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +10°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

ExperFloor AB 30

RENK: Gri

20
±%2 KG

Zemin Sistemleri 204620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemten üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.