

ExperFloor CS 10

30
±9.2 KG



أنظمة الأرضيات

103930

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.



ذو خاصية للعزل الحراري



يوفر سطحاً أملس



يستخدم بين ٥٠-٣٠ مم

أساس الأسمنت ، الخفاف المضاف ، سكريد تسوية الأرضيات العازلة

وصف المنتج

إنه سكريد تسوية أرضية عازل قائم على الأسمنت والخفاف والبوليمر ، مكون واحد ، يمكن تطبيقه في نطاق سمك 30-50 مم.

المواصفات الفنية

مسحوق الأسمنت والبوليمر والخفاف المضاف	التركيب الكيميائي
~900 g/cm ³	وزن الوحدة الجافة
14.00-15.50 lt su / 25 kg toz	نسبة الاختلاط
~ ساعة 1	عمر الوعاء
20 دقيقة	وقت القدرة على العمل
30-50 ملم	سمك التطبيق
A1	فئة القابلية للاشتعال
3-4 mm	Dmax

* تم حساب جميع القيم الفنية عند + 23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50٪. التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

المزايا

- سهولة التطبيق.
- يوفر سطح أملس.
- يوفر العزل الحراري والصوتي بين الطوابق داخل المبني بمنتج واحد.
- لا يخلق جسورا حرارية بهيكله غير الملحوظ.
- يمנע تكون التكتف (الترعرق) والعنف والرطوبة.
- لا يتشقق أو ينتفخ.
- مقاومة للتآكل والغبار.
- لا يحتاج إلى حماية سكريد، ويقلل من عبء البناء.
- يعمل ك حاجز ضد الحرائق.

مجالات التطبيق

- في الداخل والخارج
- في التطبيقات بين أسطح وأرضيات الفنادق والمستشفيات والمدارس والمساكن والمراكز التجارية والمكاتب ، يتم استخدامه كمادة سكريد تسوية لإنشاء أرضية ناعمة بخصائص عزل الصوت والحرارة.

اللون

- رمادي

خيارات التغليف

- 30 كجم / كيس كرافت

ExperFloor CS 10

30
±9.2 KG



أنظمة الأرضيات

103930

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

السطح وشروط التطبيق

- يجب معالجة الخرسانة الأرضية وألا تزيد نسبة الرطوبة في الخرسانة عن 4%.
- أشقاء التطبيق ، يجب أن تكون درجة حرارة الهواء بين +5 درجة مئوية و +35 درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق جافاً. يجب تنظيفه من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والمواد المماثلة التي تقلل من الالتصاق. يجب سد فجوات العينات. يجب تنظيف الأسطح الممتصلة بالزيت بماء التنظيف الكيميائية.
- يجب كشط المواد مثل الملاط وبقايا الأسمنت.
- يجب ملء إصلاحات الخطوط السطحية التي يزيد عمقها عن 2 سم بملاط إصلاح قبل 24 ساعة من التطبيق.
- يجب تحضير السطح الذي اكتمل تحضير سطحه باستخدام مادة أولية ExperPrime AP .30

تحضير الخليط

- بمساعدة مقاييس ، يتم سكب 14.00-15.50 لترًا من الماء النظيف في وعاء خلط نظيف.
- يضاف ExperFloor CS 10 ببطء إلى الحجرة المملوئة بالماء ويخلط بخلاط بسرعة منخفضة (140-200 دورة في الدقيقة) لمدة 5-3 دقائق حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
- بعد أن يرتاح الخليط لمدة 10 دقائق ، يخلط مرة أخرى لفترة قصيرة ويصبح جاهزاً للتطبيق.

تفاصيل التطبيق

- تبعاً لظروف الأرض والطقس. يمكن تطبيق ExperFloor CS 10 بعد 30 دقيقة على الأقل من تطبيق التمهيدي.
- سطح التطبيق مقسم إلى بلاطات حسب السماكة المرغوبة حسب عرض المنطقة.
- يتم صب الملاط المحضر بالتدريج على السطح مقسم إلى أنود وينتشر على السطح بواسطة مجرفة. بعد اكتمال الانتشار ، يتم إجراء التقييم.
- في التطبيقات التي يتم إجراؤها باستخدام مضخة الخلاط ، يجب ألا يتجاوز عرض منطقة التطبيق 6 أمتار حتى لا يزعم انتشار المادة.
- في الحالات التي يتجاوز فيها وقت التطبيق 30 دقيقة ، يوصى بالتطبيق على طبقتين.
- التطبيق المستمر مطلوب لمنع تشكيل المفاصل الباردة في التطبيقات في مناطق واسعة.

التحذيرات

- لا تطبق في الظروف الجوية أقل من +5 درجة مئوية وما فوق +30 درجة مئوية.
- تجنب الاستخدام في المناطق الباردة حيث يوجد خطر التجمد في غضون 24 ساعة في ظروف قد تتدخل مع التطبيق أو تتلف السطح بعد التطبيق.
- يجب الانتظار لمدة 3 أيام على الأقل قبل وضع التغليف على السطح بعد التطبيق.
- لا يوضع على الأسطح الرطبة المعرضة للرطوبة.
- في المناطق التي يوجد بها نظام أرضي مزود بتدفئة أرضية ، يجب إيقاف تشغيل نظام التدفئة قبل 24 ساعة من تطبيق ذراع التسوية وتشغيله بعد 72 ساعة من التطبيق.

المصاريف

- 8.00-9.00 كجم / م² (سمك 1 سم)

تنظيف المعدات

- يجب تنظيف المعدات بالماء النظيف مباشرة بعد الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

ExperFloor CS 10

30
±9% KG



أنظمة الأرضيات

103930

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

- يجب تخزينه في عبوته الأصلية الغير المفتوحة، وبيئة مغلقة، وخلالية من الرطوبة، وجافة، ومحمية من الصقيع. يجب عدم تحمل المنتجات بشكل زائد بطريقة تتلف عبوتها.
- في ظل ظروف التخزين المناسبة، تكون مدة الصلاحية 12 شهراً من تاريخ الصنع.

احتياطات الأمان

أثناء الاستخدام والتخزين، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقاً لقواعد الصحة المهنية. يجب تجنب ملامسة العين والفجلد، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء.

في الحالات الأكثر خطورة أو في حالة تناول المنتج، يجب استشارة طبيب متخصص على وجه السرعة. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يحظر بعيداً عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة، يجب الرجوع إلى نموذج بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

غوفين للتعدين(Güven Madencilik) البناء. الصناعة. والتداول. الشركة المسجلة مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS التجارية. جميع البيانات المقدمة هي نتيجة للدراسات العملية والعلمية. لا يمكن تحمل الشركة المصنعة المسؤلية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

ملاحظات قانونية

يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية، بشرط الاحتفاظ بها والتدخل فيها في ظل الظروف العادلة ووفقاً للتوصيات. إلى جانب المنتجات، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيراً. من الضروري التأكيد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحمل الشركة المصنعة المسؤلية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. يتلزم الممارس / المستخدم بإجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الطرف الثالث. عند تأكيد الطلب، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.