

ExperFloor CS 11

ЦВЕТ: Серый

15

±%2 KG



Напольные системы

104015

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Форма технических сведений

ЦЕМЕНТНАЯ ВЫРАВНИВАЮЩАЯ СТЯЖКА С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЕМЗЫ С ПОВЫШЕННЫМИ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОЛОВ

Однокомпонентная изоляционная выравнивающая стяжка на цементной основе с добавлением полимера и пемзы, которую можно наносить толщиной от 30 до 50 мм.



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГЛАДКУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



ПОВЫШЕННАЯ
ВОДОИЗОЛЯЦИЯ



ПРИМЕНИМО
МЕЖДУ
30-50 ММ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на основе цемента, содержащий полимер, и добавки пемзы
Масса сухой единицы	~900 г/см ³
Соотношение смеси	7,00-8,50 л воды / 15 кг порошка
Срок хранения в таре	~1 час
Рабочее время	20 минут
Толщина нанесения	30-50 мм
Устойчивость к давлению	≥5 Н/мм ² - C5
Прочность на изгиб	≥1 Н/мм ² - F1
Класс износостойкости по Бёме	A22
Класс горения	A1
Расход	8,00 -9,00 кг/м ² (при толщине 1 см)

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Обладает свойством самопроизвольного выравнивания.
- Обеспечивает гладкую поверхность.
- Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию между этажами внутри здания с помощью одного продукта.
- Обладает повышенными гидроизоляционными характеристиками.
- Благодаря своей структуре, способной обеспечить бесшовное покрытие не образует тепловых мостов.
- Предотвращает образование конденсата (пота), плесени и влаги.
- Не трескается и не набухает.
- Устойчив к истиранию и образованию пыли.
- Не требует защитной стяжки, снижает нагрузку на здание.
- Выполняет функцию пожарного барьера.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Во внутренних помещениях
- Применяется на крышах и гостиниц, больниц, школ, жилых домов, бизнес-центров и офисов, а также на полах между этажей.

Используется в качестве материала стяжки для создания ровного пола со звуко- и теплоизоляционными свойствами.

ExperFloor CS 11

ЦВЕТ: Серый

15

±%2 KG

**Напольные системы****104015**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Бетон пола должен быть выдержан, а влажность бетона не должна превышать 4%.
- Во время нанесения температура воздуха должна быть от +5°C до +35°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть сухой. Должна быть очищена от пыли, грязи, краски, масла и подобных веществ, которые уменьшают адгезию. Отверстия должны быть заполнены. Поверхности, впитывающие масло, следует очищать химическими чистящими средствами.
- Такие вещества, как раствор и остатки цемента, следует соскребать.
- Ремонтные швы глубиной более 2 см должны быть заполнены ремонтным раствором за 24 часа до нанесения.
- Поверхность, подготовка которой завершена, следует загрунтовать грунтовочным материалом ExperPrime AP 30.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- С помощью дозатора 7,00-8,50 литров чистой воды переливают в емкость для смешивания.
- ExperFloor CS 11 медленно добавляется в заполненный водой бак и перемешивается низкоскоростным (140-200 об/мин) миксером в течение 3-5 минут до получения однородной смеси без комков.
- После того, как смесь постоит примерно 10 минуты, ее снова перемешивают в течение короткого времени для подготовки к нанесению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В зависимости от основания и погодных условий; ExperFloor CS 11 можно наносить как минимум через 30 минут после нанесения грунтовок.
- Поверхность нанесения делится на участки в соответствии с желаемой толщиной и с шириной участка применения.
- Подготовленный раствор последовательно сливается на поверхность, разделенную на участки, и распределяется по поверхности шпателем. После распределения раствора поверхность выравнивается надлежащим инструментом.
- При нанесении с помощью смесительного насоса ширина области нанесения не должна превышать 6 метров, чтобы не мешать распределению материала.
- В случаях, когда время нанесения будет превышать 30 минут, рекомендуется делать аппликацию в два слоя.
- Непрерывное нанесение требуется для предотвращения образования холодных швов при применении на больших площадях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не следует применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C.
- Избегайте использования в холодных помещениях, где существует риск замерзания в течение 24 часов в условиях, которые могут помешать нанесению или повредить поверхность после нанесения.
- После нанесения следует подождать не менее 3 дней, прежде чем покрытие будет нанесено на поверхность.
- В помещениях, где будет установлена система полов с подогревом, систему отопления следует отключить за 24 часа до нанесения стяжки и включить через 72 часа после нанесения.

РАСХОД

- 8,00 -9,00 кг/м² (при толщине 1 см)

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

ExperFloor CS 11

ЦВЕТ: Серый

15

±%2 KG



Напольные системы

104015

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

