

ExperFloor RL 14

ЦВЕТ: Грязно белый

25
±%2 KG



САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ БЫСТРОСХВАТЫВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА НА ГИПСОВОЙ ОСНОВЕ (1-10 ММ)

Это самовыравнивающаяся быстросхватывающаяся стяжка на гипсовой основе, которая может наноситься толщиной до 10 мм.



БЫСТРО
СХВАТЫВАЕТСЯ



САМОРАЗМНО-
ЖАЮЩИЙСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на основе гипса, содержащий полимеры и высокоэффективные добавки
Плотность порошка	~ 1,35 кг/л
Плотность раствора	~ 1,90 -2,10 кг/л
Соотношение смешивания воды	6,00-6,50 л воды / 25 кг порошка
Срок хранения в таре	~ 20-25 минут
Начальное время готовности поверхности	≥ 40 минут
Время завершения готовности поверхности	≥ 60 минут
Срок застывания, после которого по нему можно ходить	2 часов
Время, когда на поверхности можно работать	4 часа - Облицовка основания 12 часов - ПВХ и ламинат
Прочность на сжатие	≥5 Н/мм ² 1 День ≥25 Н/мм ² 28 дней C25 (EN 13813)
Предел прочности при изгибе	≥1,5 Н/мм ² 1 День ≥7 Н/мм ² 28 дней F7(EN -13813)
Прочность сцепления	≥1 Н/мм ²
pH	≥11
Реакция на пожар	A1 (TS EN 13501-1)
Расход	1,50-1,60 кг/м ² (при толщине 1 мм)

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Обладает свойством быстрого и самопроизвольного выравнивания.
- Обеспечивает гладкую поверхность.
- Не трескается и не набухает.
- Схватывается быстрее, чем выравнивающие стяжки на цементной основе.
- Не образует усадочных трещин.
- Подходит для полов с подогревом.
- Не требует увлажнения после нанесения.
- Может наноситься посредством машины.

Напольные системы

104325

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperFloor RL 14

ЦВЕТ: Грязно белый

25

±%2 KG



Напольные системы

104325

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Во внутренних помещениях
- На полах, где нет контакта с водой,
- На полах с подогревом,
- В местах с интенсивным пешеходным движением, таких как жилые дома, больницы, учебные заведения, магазины,
- Применяется для создания ровного и безусадочного пола с высоким качеством поверхности, перед напольными покрытиями, такими как ковролин, паркет, ПВХ, линолеум, керамика, мрамор, гранит, эпоксидная смола на цементных стяжках, поверхности бетонных полов.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Бетон пола должен быть выдержан, а влажность бетона не должна превышать 4%.
- Во время нанесения температура воздуха должна быть от +5°C до +30°C.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть сухой. Должна быть очищена от пыли, грязи, краски, масла и подобных веществ, которые уменьшают адгезию. Отверстия должны быть заполнены. Поверхности, впитывающие масло, следует очищать химическими чистящими средствами.
- Такие вещества, как раствор и остатки цемента, следует соскрести.
- Ремонтные швы глубиной более 2 см должны быть заполнены ремонтным раствором за 24 часа до нанесения.
- Поверхность, подготовка которой завершена, следует загрунтовать грунтовочным материалом ExperPrime AS 30.
- Перед нанесением такие участки, как края стен и фасады дверей, должны быть покрыты профилями или малярным скотчем.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- С помощью дозатора 6,00-6,50 литров чистой воды переливают в емкость для смешивания.
- ExperFloor RL 14 медленно добавляется в заполненный водой бак и перемешивается низкоскоростным миксером течение 3-5 минут до получения однородной смеси без комков.
- После того, как смесь постоит примерно 1 минуту, ее снова перемешивают в течение 1 минуты, чтобы подготовить ее к нанесению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В зависимости от основания и погодных условий; ExperFloor RL 14 можно наносить как минимум через 30 минут после нанесения грунтовок.
- Приготовленный текучий раствор выливается на поверхность.
- При необходимости толщину можно отрегулировать, немного поправив зубчатым шпателем, чтобы облегчить процесс нанесения.
- После распределения продукта по поверхности необходимо удалить пузырьки воздуха в продукте с помощью шипованного валика и шипованных башмаков.
- При нанесении с помощью смесительного насоса ширина области нанесения не должна превышать 6 метров, чтобы не мешать распределению материала.
- Непрерывное нанесение требуется для предотвращения образования холодных швов при применении на больших площадях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Следует избегать использования в замороженных местах, где существует риск замерзания в течение 24 часов, в условиях, которые могут помешать нанесению или повредить поверхность после нанесения.
- Деформационные швы, если таковые имеются, должны быть соблюдены в области применения.
- Следует использовать профили, соответствующие толщине наносимого верхнего слоя.
- Перед нанесением покрытия на поверхность после нанесения следует убедиться, что продукт полностью высох.
- После нанесения нет необходимости в поливе или увлажнении.
- Не следует наносить на открытом воздухе и в промышленных зонах.
- Не следует наносить на влажные поверхности, подверженные воздействию влаги.
- В помещениях, где будет установлена система полов с подогревом, систему отопления следует отключить за 24 часа до нанесения выравнивающей стяжки и включить через 72 часа после нанесения.

ExperFloor RL 14

ЦВЕТ: Грязно белый

25

±%2 KG



Напольные системы

104325

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

РАСХОД

- 1,50-1,60 кг/м² (при толщине 1 мм)

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует промыть чистой водой сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 6 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- TS EN 13813