

ExperFloor SL 13

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СТЯЖКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОЛА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ (1-10 мм)

Это цементная самовыравнивающаяся стяжка для пола толщиной до 10 мм.



САМОРАЗНО-
ЖАЮЩИЙСЯ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГЛАДКУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на основе цемента, содержащий добавки пластификатора с высоким содержанием глиозема.
Концентрация	1,35 г/см ³ (±0,1)
Плотность раствора	2,00 г/см ³ (±0,1)
Соотношение смеси	5,75-6,25 л воды / 25 кг порошка
Срок применения раствора	30 минут
Срок застывания, после которого по нему можно ходить	24 часов
Срок образования пленки	20 минут
Прочность на сжатие	≥6 Н/мм ² 1 день (EN 13892-2) ≥35 Н/мм ² 28 дней (EN 13892-2)
Предел прочности при изгибе	≥2 Н/мм ² 1 день (EN 13892-2) ≥7 Н/мм ² 28 дней (EN 13892-2)
Прочность сцепления	≥1 Н/мм ²
Полное время отверждения	28 дня
Расход	1,60-1,80 кг/м ² при толщине нанесения 1 мм)

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Обладает свойством быстрого и самопроизвольного выравнивания.
- Обеспечивает гладкую поверхность.
- Не трескается и не набухает.
- Устойчив к истиранию и образованию пыли.
- Подходит для напольных систем отопления.
- Его можно наносить машинным способом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- В местах с интенсивным пешеходным движением, таких как жилые дома, больницы, учебные заведения, магазины,
- На полах с подогревом,
- Применяется для создания ровного и безупрочного пола с высоким качеством поверхности, перед напольными покрытиями, такими как ковролин, паркет, ПВХ, линолеум, керамика, мрамор, гранит, эпоксидная смола на цементных стяжках, поверхности бетонных полов.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Бетон пола должен быть выдержан, а влажность бетона не должна превышать 4%.
- Во время нанесения температура воздуха должна быть от +5°C до +35°C.

Напольные системы

104225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperFloor SL 13

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



Напольные системы

104225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть сухой. Должна быть очищена от пыли, грязи, краски, масла и подобных веществ, которые уменьшают адгезию. Отверстия должны быть заполнены. Поверхности, впитывающие масло, следует очищать химическими чистящими средствами.
- Такие вещества, как раствор и остатки цемента, следует соскребать.
- Ремонтные швы глубиной более 2 см должны быть заполнены ремонтным раствором за 24 часа до нанесения.
- Поверхность, подготовка которой завершена, следует загрунтовать грунтовочным материалом ExperPrime AS 30.
- Перед нанесением такие участки, как края стен и фасады дверей, должны быть покрыты профилями или малярным скотчем.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- С помощью дозатора 5,75-6,25 литров чистой воды переливают в емкость для смешивания.
- ExperFloor SL 13 медленно добавляется в заполненный водой бак и перемешивается низкоскоростным миксером в течение 3-5 минут до получения однородной смеси без комков.
- После того, как смесь постоит примерно 1-2 минуты, ее снова перемешивают в течение 30 секунд, чтобы подготовить ее к нанесению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В зависимости от основания и погодных условий; ExperFloor SL 13 можно наносить как минимум через 30 минут после нанесения грунтовки.
- Приготовленный текучий раствор выливается на поверхность.
- При необходимости толщину можно отрегулировать, немного поправив зубчатым шпателем, чтобы облегчить процесс нанесения.
- После распределения продукта по поверхности необходимо удалить пузырьки воздуха в продукте с помощью шипованного валика и шипованных башмаков.
- При нанесении с помощью смесительного насоса ширина области нанесения не должна превышать 6 метров, чтобы не мешать распределению материала.
- Непрерывное нанесение требуется для предотвращения образования холодных швов при применении на больших площадях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Следует избегать использования в замороженных местах, где существует риск замерзания в течение 24 часов, в условиях, которые могут помешать нанесению или повредить поверхность после нанесения.
- Деформационные швы, если таковые имеются, должны быть соблюдены в области применения.
- Следует использовать профили, соответствующие толщине наносимого верхнего слоя.
- После нанесения следует подождать не менее 3 дней, прежде чем покрытие будет нанесено на поверхность.
- Не следует наносить на влажные поверхности, подверженные воздействию влаги.
- В помещениях, где будет установлена система полов с подогревом, систему отопления следует отключить за 24 часа до нанесения выравнивающей стяжки и включить через 72 часа после нанесения.

РАСХОД

- 1,60-1,80 кг/м² (при толщине нанесения 1 мм)

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

ExperFloor SL 13

ЦВЕТ: Серый

25

±%2 KG



Напольные системы

104225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- TS EN 13813

