

ExperGrout CF 10

20
±%2 KG



سهل الاستخدام



مقاومة لتكوين العفن و
الفطريات والطحالب

حشوة المفاصل الأسمنتية والمرنة (CG2WA)

وصف المنتج

منتج ذات أساس أسمنتي ، مكون واحد ، مقوى بالبوليمر ، أداء عالي ، حشو فاصل مرّن مناسب للوصلات بعرض 1-12 مم.

مزايا

- سهولة التطبيق.
- توفير وقت المعالجة الأمثل.
- خيارات الألوان المتاحة.
- قدرة التصاق عالية على حواف السيراميك.
- لديها مقاومة فائقة للتآكل.
- لا يسبب بهتان الألوان أو تكوّن الأتربة أو التشقق.
- مقاوم لتكوّن الفطريات والعفن والطحالب.
- مناسبة للأرضيات ذات التفتت الأرضية والأرضيات المعرضة لحركة المرور الكثيفة

نطاق التطبيق

- في الداخل والخارج ،
- التطبيقات الأفقية والعمودية ،
- في التطبيقات المشتركة التي يصل عرضها إلى 12 مم لجميع مواد السيراميك والجرانيت والجرانيت والسيراميك والرخام ومواد الطلاء المماثلة التي سيتم تطبيقها على المباني ،
- في حمامات السباحة والزنينة ، يتم استخدامه لأغراض الحشو.

خيارات الألوان

أبيض ، باهاما بيج ، بيج رملي ، بيج صحارى ، عاجي ، رمادي ، فضي رمادي ، أنتراسايت ، رمادي فاتح ، بني حليبي ، بني داكن ، بني برونزي ، بني ناعم ، أسود

خيارات التغليف

- 20 كجم / كيس كرفت
- 5 كجم / كيس
- 1 كجم / كيس

المواصفات الفنية

المادة الكيميائية	مسحوق مضاف من البوليمر ذات أساس أسمنتي
الكثافة	1.15 كجم / لتر (± 0.1)
نسبة الخلط	6.25 - 6.75 لتر ماء / 20 كجم مسحوق 1.56-1.69 لتر ماء / 5 كجم مسحوق 0.31 - 0.34 لتر ماء / 1 كجم مسحوق
عمر الوعاء	1 ساعة
مقاومة التآكل	≥ 1.000 مم (EN 12808-2)
قوة الانحناء بعد التخزين الجاف	≤ 2.5 نيوتن / مم² (EN 12808-3)
مقاومة الانضغاط بعد التخزين الجاف	≤ 15 نيوتن / مم² (EN 12808-3)
الانكسار	≥ 3 مم / م (EN 12808-4)
امتصاص الماء	* 30 دقيقة ≥ 2 جم (EN 12808-5) * 240 دقيقة ≥ 5 جم (EN 12808-5)
درجة حرارة الخدمة	-20 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية

* تم حساب جميع القيم الفنية عند +23 درجة مئوية ورطوبة نسبية 50٪.
التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

ظروف السطح والتطبيق

- درجة الحرارة المحيطة: يجب أن تتراوح بين +5 درجة مئوية و +35 درجة مئوية.
- يجب التأكد من عدم وجود ظروف مثل الصقيع والأمطار والرياح القوية وارتفاع درجة الحرارة.
- يجب التأكد من أن فجوات الوصلات لا تقل عن 3/2 من سمك السيراميك.
- قبل التطبيق ، يجب التأكد من أن السيراميك ملتصق بالكامل بالسطح وأن الملاط اللاصق جاف تمامًا.

مواد حشو مفاصل البلاط

CG2WA
106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperGrout CF 10

20
±%2 KG



مواد حشو مفاصل البلاط

CG2WA
106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

تحضير السط

- يجب تنظيف الغبار ونشارة الخشب وبقايا الأسمنت الإنشائي وما إلى ذلك من أجل ضمان تجفيف متجانس ، والتي قد توجد فجوات الوصلات ب فرشاة قبل وضع الوصلة.
- قبل التطبيق ، يجب ترطيب فجوات المفاصل باستخدام إسفنج.
- لا ينبغي تطبيقه على الأرضيات التي يوجد بها تدفئة تحت الأرضية في حالة ساخنة ويجب التأكد من إيقاف تشغيل النظام قبل 24 ساعة من تطبيق الحشو.

تحضير الخليط

- لكيس 20 كجم: يتم سكب 6,75-6,25 لترًا من الماء النظيف في وعاء الخلط النظيف بمساعدة ميزان.
- بالنسبة للكيس الذي يبلغ وزنه 5 كجم: يُسكب 1,69-1,56 لترًا من الماء النظيف في وعاء الخلط النظيف بمساعدة الميزان.
- بالنسبة للكيس 1 كجم: يتم سكب 0,34-0,31 لترًا من الماء النظيف في وعاء الخلط النظيف بمساعدة الميزان.
- أضف ExperGrout CF 10 Tile Grout ببطء لتنظيف المياه وإخلطها باستخدام خلاط منخفض السرعة حتى يتم الحصول على خليط خالٍ من الكتل.
- بعد الراحة لمدة 5-10 دقائق والتقليب مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ، تكون المادة جاهزة للاستخدام.

تفاصيل التطبيق

- يتم ملء فجوات الوصلات باستخدام ملاط حشو مُجهز ، أو ممسحة مطاطية صلبة ذات رؤوس مطاطية أو مِجْطَعة مطاطية صلبة.
- من أجل سد فجوات الوصلات بالكامل ، يجب أولاً رسمها بالتوازي مع فجوات المفصل ثم بشكل مائل.
- بعد إزالة الملاط الزائد على السطح بملعقة ميللة ذات رؤوس ناعمة ، انتظر لمدة 15-30 دقيقة) حتى تتحمل المادة ضغط الإصبع) وفقًا لدرجة الحرارة المحيطة.
- بعد ذلك ، يجب تنظيف طبقة المفصل الرقيقة التي قد تبقى على السطح بمسحها بإسفنج رطب. في المفاصل العميقة ، من المتوقع أن تنهار المادة أولاً ، ثم يجب تكرار هذه العملية.
- يجب أن يتم تجانس السطح وتنظيفه بقطعة قماش جافة عندما يكون لا يزال مبتلاً. ExperGroutCF 10
- بعد أن تجف الخامة (24 ساعة) ، يتم صقل السيراميك ببوط جاف ونظيف.
- عمر وعاء الملاط المحضر هو ساعة واحدة .

تحذيرات

- لا تطبق في الظروف الجوية أقل من +5 درجة مئوية ، فوق +30 درجة مئوية ، في طقس ممطر و / أو عاصف.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المجمدة أو الذائبة أو الخالية من الصقيع خلال 24 ساعة ، أو المعرضة لأشعة الشمس المباشرة ، أو درجات الحرارة المرتفعة ، أو الرياح القوية.

الاستهلاك

العنوان		الاستهلاك حسب عرض الجص			
الأبعاد	العمق	3 مم (غ / م ²)	6 مم (غ / م ²)	8 مم (غ / م ²)	12 مم (غ / م ²)
20 سم x 20 سم	8 مم	375	750	1.000	1.500
25 سم x 40 سم	8 مم	250	500	670	1.000
33 سم x 33 سم	8 مم	225	450	600	900
60 سم x 60 سم	10 مم	165	330	440	660
60 سم x 120 سم	10 مم	110	220	290	435

تنظيف المعدات

- يجب تنظيف المعدات بالمذيب مباشرة بعد الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

التخزين ومدة الصلاحية

- يجب تخزينه في عبوته الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة جافة مغلقة وخالية من الرطوبة ومحمية من الصقيع. لا ينبغي تحميل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.
- العمر الافتراضي في ظل ظروف التخزين المناسبة هو 12 شهرًا من تاريخ الإنتاج

احتياطات أمنية

- أثناء الاستخدام والتخزين ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقًا لقواعد الصحة المهنية والمهنية.
- يجب تجنب ملامسة العين والقم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء.
- في المواقف الأكثر خطورة أو إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يخفف بعيدًا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى صحيفة بيانات السلامة

ExperGrout CF 10

20
±%2 KG

المسئولية عن المنتج
إن شركة غوفين للتعبدين والانشاءات والصناعة والتجارة المساهمة مسؤول فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS. جميع البيانات المقدمة هي نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية إلا عن استخدام المنتجات الصحيحة في المناطق والظروف المناسبة.

ملاحظات قانونية
يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط تخزينها والتدخل EXPERAS فيها وفقاً للتوصيات في ظل الظروف العادية. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيراً. من الضروري التأكد من تطبيق على الأرضية والشروط EXPERAS المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن عند الضرورة. يجب EXPERAS تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والشحن ضرورية.

المعايير المرجعية
TS EN 13888 / CG2WA فئة



مواد حشو مفاصل البلاط

CG2WA 106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.