

ExperGrout CF 10

ЦВЕТ: Белый, Багамский бежевый, Песочно-бежевый, Бежевый Сахара, Цвет слоновой кости, Серый, Серебристо-серый, Антрацитовый, Светло-серый, Молочно-коричневый, Темно-коричневый, Бронзово-коричневый, Мягко-коричневый, Черный

20
±%2 KG



Материалы для
заполнения швов

**CG2WA
106020**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ ШВОВ НАЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ (CG2WA)

Однокомпонентный, армированный полимером, высокоэффективный эластичный наполнитель на цементной основе, подходящий для швов шириной 1-12 мм.



ЛЕГКО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ



УСТОЙЧИВ К
ОБРАЗОВАНИЮ
ПЛЕСЕНИ,
ГРИБКОВ И МОХА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на цементной основе с добавлением полимера
Концентрация	1,15 кг/л (±0,1)
Соотношение смеси	6,25-6,75 л воды / 20 кг порошка
Срок в таре	1 час
Износостойкость	≤ 1.000 мм ³ (EN 12808-2)
Прочность на изгиб после сухого хранения	≥ 2,5 Н/мм ² (EN 12808-3)
Прочность на сжатие после сухого хранения	≥ 15 Н/мм ² (EN 12808-3)
Усадка	≤ 3 мм/м (EN 12808-4)
Поглощение воды	* 30 минут ≤ 2 г (EN 12808-5) * 240 минут ≤ 5 г (EN 12808-5)

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

РАСХОД

Кафельная плитка		Расход в зависимости от ширины шва			
Размеры	Глубина	2 мм (г/м ²)	3 мм (г/м ²)	4 мм (г/м ²)	5 мм (г/м ²)
20 x 20 см	8 мм	375	750	1.000	1.500
25 x 40 см	8 мм	250	500	670	1.000
33 x 33 см	8 мм	225	450	600	900
60 x 60 см	10 мм	165	330	440	660
60 x 120 см	10 мм	110	220	290	435

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Обеспечивает оптимальное время обработки.
- Имеются варианты выбора цветов.
- Обладает высокой адгезионной способностью к керамическим кромкам.
- Обладает превосходной стойкостью к истиранию.
- Не вызывает обесцвечивания, пыления и растрескивания.
- Он устойчив к образованию плесени, грибов и водорослей.
- Подходит для полов с подогревом и полов с интенсивным движением.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- Подходит для горизонтального и вертикального применения.
- При нанесении швов шириной до 12 мм из всех керамических, гранитных, гранитных, керамических, мраморных и аналогичных материалов для покрытия зданий,
- Используется для затирки швов в плавательных и декоративных бассейнах.

ExperGrout CF 10

ЦВЕТ: Белый, Багамский бежевый, Песочно-бежевый, Бежевый Сахара, Цвет слоновой кости, Серый, Серебристо-серый, Антрацитовый, Светло-серый, Молочно-коричневый, Темно-коричневый, Бронзово-коричневый, Мягко-коричневый, Черный

20
±%2 KG

Материалы для заполнения швов

CG2WA 106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Температура среды: Должна находиться в пределах между +5°C и +35°C.
- Следует обеспечить отсутствие таких условий, как мороз, осадки, сильный ветер и высокая температура.
- Необходимо следить за тем, чтобы зазоры швов составляли не менее 2/3 толщины керамики.
- Перед нанесением необходимо убедиться, что керамика полностью приклеилась к поверхности, а клеевой раствор полностью высох.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Для обеспечения равномерного высыхания пыль, опилки, остатки строительного цемента и т.п., которые могут находиться между зазорами швов, перед нанесением швов необходимо очистить мелкой щеткой или средней щеткой.
- Перед нанесением шовные щели следует увлажнить с помощью губки.
- Не следует наносить на полы с подогревом в горячем состоянии, и необходимо убедиться, что система выключена за 24 часа до нанесения раствора.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- Упаковку в 20 кг: пересыпать в чистую емкость для смешивания и с помощью дозатора наливают 6,25-6,75 л чистой воды.
- Заполнитель ExperGrout CF 10 медленно добавляют в чистую воду и перемешивают низкоскоростным миксером до получения смеси без комков.
- После выдержки около 5-10 минут и повторного перемешивания в течение 1-2 минут материал становится готовым к использованию.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Зазоры в швах заполняются приготовленным раствором, шпателем с резиновым наконечником или резиновым шпателем.
- Чтобы полностью заполнить зазоры стыков, его следует провести параллельно зазорам стыков, а затем по диагонали.
- Избыток раствора на поверхности должен быть удален с увлажненным мягким шпателем и ждал 15-30 минут в зависимости от температуры, окружающей Суставы, которые могут оставаться на поверхности, должны быть очищены. В глубоких швах следует ожидать, что материал сначала произвел усадку, а затем этот процесс следует повторить.
- Выравнивание и очистку поверхности следует выполнять сухой тканью, пока ExperGroutCF 10 еще влажный.
- После высыхания материала (24 часа) керамика полируется сухой и чистой паклей.
- Срок приготовленного раствора в таре составляет 1 час.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Его нельзя наносить на поверхности, которые замерзли, тают или могут замерзнуть в течение 24 часов, подвергаются воздействию прямых солнечных лучей, достигли высокой температуры или при сильном ветре.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту

ExperGrout CF 10

ЦВЕТ: Белый, Багамский бежевый, Песочно-бежевый, Бежевый Сахара, Цвет слоновой кости, Серый, Серебристо-серый, Антрацитовый, Светло-серый, Молочно-коричневый, Темно-коричневый, Бронзово-коричневый, Мягко-коричневый, Черный

20
±%2 KG



Материалы для
заполнения швов

**CG2WA
106020**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

• безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

• TS EN 13888/Класс CG2WA

