

ExperGrout CF 10

FARBOPTIONEN: Weiß,
Bahama-Beige, Sandbeige,
Sahara-Beige, Elfenbein, Grau,
Silbergrau, Anthrazit, Hellgrau,
Milchkaffee, Dunkelbraun,
Bronze-Braun, Zartbraun, Schwarz

20
±%2 KG

Verpackungsoptionen
20 kg/Kraftbeutel
5 kg/ Beutel
1 kg/Beutel



FLEXIBLES FUGENFÜLLMATERIAL AUF ZEMENTBASIS (CG2WA)

Es handelt sich um einen zementbasierten, einkomponentigen, polymerverstärkten, hochleistungsfähigen und flexiblen Fugenfüllstoff, der für Fugen mit einer Breite von 1 bis 12 mm geeignet ist.



EINFACH ANZUWENDEN



BESTÄNDIG GEGEN SCHIMMEL, PILZE & MOOSBILDUNG

TECHNISCHE DATEN

Chemische Struktur	Cement-based, polymer-added powder
Dichte	1,15 kg/lit (±0,1)
Mischungsverhältnis	6,25-6,75 lt Wasser / 20 kg Pulver 1,56-1,69 lt Wasser/ 5 kg Pulver 0,31-0,34 lt Wasser / 1 kg Pulver
Topfzeit	1 Stunde
Abriebfestigkeit	≤ 1.000 mm ³ (EN 12808-2)
Biegefestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 2,5 N/mm ² (EN 12808-3)
Druckfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 15 N/mm ² (EN 12808-3)
Einsprung	≤ 3 mm/m (EN 12808-4)
Wasseraufnahme	*30 Minuten ≤2 g (EN 12808-5) *240 Minuten ≤5 g (EN 12808-5)
Einsprung	≤ 3 mm/m (EN 12808-4)

* Alle technischen Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit berechnet. Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die technischen Werte.

VERBRAUCH

Fliese		Verbrauchsmenge nach Fugenbreite			
Maße	Tiefe	3 mm (g/m ²)	6 mm (g/m ²)	8 mm (g/m ²)	12 mm (g/m ²)
20 x 20 cm	8 mm	375	750	1.000	1.500
25 x 40 cm	8 mm	250	500	670	1.000
33 x 33 cm	8 mm	225	450	600	900
60 x 60 cm	10 mm	165	330	440	660
60 x 120 cm	10 mm	110	220	290	435

VORTEILE

- Leicht aufzutragen.
- Es bietet eine optimale Bearbeitungszeit.
- Verschiedene Farben sind verfügbar.
- Es verfügt über eine hohe Haftfähigkeit an Keramikanten.
- Es verfügt über eine hervorragende Beständigkeit gegen Abnutzung.
- Verblasst nicht, staubt nicht und reißt nicht.
- Beständig gegen Schimmel, Pilz- und Moosbildung.
- Geeignet für Fußbodenheizung und stark begangene Böden.

ANWENDUNGSGEBIETE

- In Innen- und Außenbereichen,
- In horizontalen und vertikalen Anwendungen,
- Bei gemeinsamen Anwendungen bis zu einer Breite von 12 mm von allen keramischen, granitierten, granitierten keramischen, marmorierten und ähnlichen Beschichtungsmaterialien, die auf Gebäude aufgebracht werden,
- In Schwimmbädern und Zierbecken, wird zum Füllen von Fugen verwendet.

Fugenfüll-
materialien

CG2WA
106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperGrout CF 10

FARBOPTIONEN: Weiß,
Bahama-Beige, Sandbeige,
Sahara-Beige, Elfenbein, Grau,
Silbergrau, Anthrazit, Hellgrau,
Milchkaffee, Dunkelbraun,
Bronze-Braun, Zartbraun, Schwarz

20
±%2 KG

Verpackungsoptionen
20 kg/Kraftbeutel
5 kg/ Beutel
1 kg/Beutel



Fugenfüll-
materialien

CG2WA
106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

OBERFLÄCHE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Umgebungstemperatur sollte zwischen +5°C und +35°C liegen.
- Es ist sicherzustellen, dass keine Bedingungen wie Frost, Regen, starker Wind und hohe Temperaturen vorliegen.
- Es ist sicherzustellen, dass die Fugenbreite mindestens 2/3 der Keramikdicke beträgt.
- Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass die Keramik vollständig auf der Oberfläche haftet und der Klebemörtel vollständig getrocknet ist.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

- Um eine gleichmäßige Trocknung zu gewährleisten, sollten Staub, Sägespäne, Zementreste usw., die sich zwischen den Fugen befinden können, vor dem Verfugen mit einer feinen Bürste entfernt werden.
- Befeuchten Sie die Fugen zwischen den Fliesen vor dem Auftragen mit einem Schwamm.
- Es sollte nicht auf warmen Fußbodenheizungen angewendet werden, und es ist sicherzustellen, dass das System 24 Stunden vor dem Verfugen der Fliesen abgeschaltet ist.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG

- Für einen Beutel mit 20 kg: Geben Sie mit Hilfe einer Waage 6,25–6,75 Liter sauberes Wasser in einen sauberen Mischbehälter.
- Für einen Beutel mit 5 kg: 1,56–1,69 Liter sauberes Wasser wird mit Hilfe einer Waage in einen sauberen Mischbehälter gegeben.
- Für einen 1-kg-Beutel: 0,31–0,34 Liter sauberes Wasser wird mit Hilfe einer Waage in einen sauberen Mischbehälter gegeben.
- ExperGrout CF 10 Fugenfüller wird langsam in sauberes Wasser gegeben und mit einem langsam laufenden Mischer verrührt, bis eine klumpenfreie Mischung entsteht.
- Nach etwa 5-10 Minuten Ruhezeit und erneutem Umrühren für 1-2 Minuten ist das Material gebrauchsfertig.

DETAILS ZUR ANWENDUNG

- Der vorbereitete Füllmörtel wird mit einem Raket mit harter Gummispitze oder einer Kelle aus Hartgummi zwischen die Fliesenfugen gefüllt.
- Um die Fugen vollständig zu füllen, sollte die Fugenmasse zunächst parallel zu den Fugen gezogen und anschließend diagonal gezogen werden.
- Überschüssiger Mörtel auf der Oberfläche sollte mit einem angefeuchteten Spachtel mit weicher Spitze abgekratzt werden, und warten Sie je nach Umgebungstemperatur 15 bis 30 Minuten (bis das Material Fingerdruck standhält) und wischen Sie dann mit einem feuchten Schwamm nach, um die dünne Fugenschicht zu entfernen, die möglicherweise auf der Oberfläche zurückbleibt. Bei tiefen Fugen sollte zunächst das Material absinken, anschließend sollte der Vorgang wiederholt werden.
- Die Oberflächenvorbereitung und Reinigung sollte mit einem trockenen Tuch durchgeführt werden, solange ExperGroutCF 10 noch feucht ist.
- Nachdem das Material getrocknet ist (24 Stunden), polieren Sie die Keramik mit einem trockenen und sauberen Werg.
- Die Topfzeit des vorbereiteten Mörtels beträgt 1 Stunde.

WARNUNGEN

- Nicht anwenden bei Wetterbedingungen unter +5°C, über +30°C, bei Regen und/oder Wind.
- Nicht auf gefrorenen, schmelzenden oder innerhalb von 24 Stunden frostgefährdeten Oberflächen, in direkter Sonneneinstrahlung, bei hohen Temperaturen oder starkem Wind anwenden.

REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

- Die Ausrüstung sollte sofort nach Gebrauch mit einem Lösungsmittel gereinigt werden. Das ausgehärtete Material kann nur mit mechanischen Mitteln gereinigt werden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Es sollte in der ungeöffneten Originalverpackung, in einer geschlossenen, feuchtigkeitsfreien, trockenen Umgebung und vor Frost geschützt gelagert werden. Die Produkte dürfen nicht so überladen werden, dass ihre Verpackung beschädigt wird.
- Die Haltbarkeit unter geeigneten Lagerbedingungen beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum.

ExperGrout CF 10

FARBOPTIONEN: Weiß,
Bahama-Beige, Sandbeige,
Sahara-Beige, Elfenbein, Grau,
Silbergrau, Anthrazit, Hellgrau,
Milchkaffee, Dunkelbraun,
Bronze-Braun, Zartbraun, Schwarz

20
±%2 KG

Verpackungsoptionen
20 kg/Kraftbeutel
5 kg/ Beutel
1 kg/Beutel



Fugenfüll- materialien

CG2WA 106020

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

3 | info@experas.com

SICHERUNGSMABNAHMEN

Während der Verwendung und Lagerung sollten Sie Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und Masken gemäß den Vorschriften des Arbeitsschutzes verwenden. Vermeiden Sie Augen-, Mund- und Hautkontakt und waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab.

In besonders gefährlichen Situationen oder bei Verschlucken des Produkts sollte sofort ein Facharzt aufgesucht werden. Speisen und Getränke sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

VERANTWORTUNG

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., haftet ausschließlich für die Qualität der Produkte der Marke EXPERAS. Alle dargestellten Daten sind das Ergebnis praktischer und wissenschaftlicher Studien. Der Hersteller kann nur für die Verwendung der richtigen Produkte in den entsprechenden Bereichen und unter den entsprechenden Bedingungen verantwortlich gemacht werden.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Informationen und Empfehlungen für die Verwendung von EXPERAS Markenprodukten werden nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den technischen Kenntnissen und Erfahrungen gegeben, vorausgesetzt, sie werden unter normalen Bedingungen und gemäß den Empfehlungen gepflegt und behandelt. Bei den Produkten können die Einsatzbereiche und Oberflächen viele Unterschiede aufweisen. Es muss sichergestellt werden, dass die richtigen Produkte der Marke EXPERAS auf den entsprechenden Oberflächen und unter den entsprechenden Bedingungen angewendet werden. Darüber hinaus müssen alle Informationen und Anweisungen zu kommerziellen Faktoren und technischer Konformität strikt befolgt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Probleme verantwortlich gemacht werden, die bei Nichtbeachtung auftreten können. Der Anwender/Benutzer ist verpflichtet, die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, um diese Angaben sicherzustellen. Die Spezifikationen von EXPERAS-Markenprodukten können bei Bedarf geändert werden. Die Eigentumsrechte Dritter müssen beachtet werden. Bei der Bestätigung der Bestellung sind alle bestehenden technischen Bedingungen für den Verkauf und den Transport wesentlich.

REFERENZNORMEN

- TS EN 13888/CG2WA Klasse



HAUPTSITZ:
Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkei
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIK:
Salihli OSB 302 Cadde No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NIEDERLANDE-VERKAUFSBÜRO:
EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

UK-NIEDERLASSUNG:
Okka Global LTD, 62 Malvern House,
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England
T: +44 (7880) 802 123

 www.experas.com
 info@experas.com
 [experas](https://www.facebook.com/experas)
 [@experas](https://www.youtube.com/experas)
 [experas](https://www.linkedin.com/company/experas)
 [experas](https://www.instagram.com/experas)



MADE IN TÜRKIYE

GUTE IDEEN
PERFEKTE LÖSUNGEN

