

ExperPlaster AG 21

RENK: Beyaz, Gri, Açık Gri, Bej Kırmızı, Fil Dişi - Özel renkler için danışınız.

25
±%2 KG



AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, GRENLİ, KULLANIMA HAZIR RENKLİ DİŞ CEPHE KAPLAMASI

Akrilik emülsiyon esaslı, tek bileşenli, silikon katkılı, grenli, kullanıma hazır renkli, dekoratif dış cephe kaplamasıdır.



SU BUHARI
GEÇİRİMLİ



DEKORATİF
GÖRÜNÜM SAĞLAR



KOLAY
UYGULANIR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Renkli, Akrilik emülsiyon
Yoğunluk	~1,56 g/cm ³ (±0,1)
Tane Büyüklüğü	S3
Kuruma Süresi	6-24 saat
Kuru Film Kalınlığı	E5
Su Buharı Geçirgenliği	V1
Su Aktarım Hızı	W3
CO ² Geçirgenliği	CO
Yangına Tepki	A1
Tam Kuruma Süresi	1-2 Gün
Sarfiyat	2,40-2,60 kg/m ²

* Tüm teknik değerler +23°C'de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Renk seçenekli yapısı sayesinde uygulama kolaylığı sağlar.
- Grenli yapısı sayesinde dekoratif görünüm sağlar.
- Su buharı geçirirli olup, yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Dış etkilere ve suya dayanıklıdır.
- Su itici özelliğe sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

- Dış cephelerde,
- Yalnızca düşey yüzeylerde,
- Mantolama sistemleri ve çimento esaslı sıvalar üzerinde,
- Brüt beton ve gaz beton yüzeylerin üzerine astar uygulaması sonrasında, son kat dekoratif kaplama olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış olmalıdır.
- Ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Nemli, yağışlı ve yüksek sıcaklıktaki hava koşullarında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

Isı ve Ses Yalıtım
Malzemeleri

7847
209225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPlaster AG 21

RENK: Beyaz, Gri, Açık Gri, Bej Kırmızı,
Fil Dişi - Özel renkler için danışınız.

25
±%2 KG



Isı ve Ses Yalıtım
Malzemeleri

**7847
209225**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, nemli, düzgün ve sağlam olmalıdır. Toz, kir, boya, yağ ve serbest parçacıklar yüzeyden temizlenmelidir.
- Uygulama öncesinde, yüzey yapısına göre ExperPrime AE 31 ExperPrime AP 33 uygulanarak, astarlanma yapılmalıdır. Sonraki sıva uygulamaları, hava şartlarına göre en az 12 saat sonra yapılmalıdır.
- Geniş yüzeylere yapılacak uygulamalar öncesinde, ek yeri oluşmaması ve renk geçişlerinin uyumlu olabilmesi için kâğıt bantlarla 20'şer m²'lik alanlar belirlenmelidir.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperPlaster AG 21 dekoratif sıva malzemesi, kullanıma hazırdır. Herhangi bir katkı veya inceltme gerekmez.
- ExperPlaster AG 21, homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırılmalıdır.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperPlaster AG 21 yüzeye, posteki rulo veya mercan rulo yardımı ile uygulanabilir.
- Sıvanın yüzeye eşit kalınlıkta uygulandığından ve tüm yüzeye yayıldığından emin olunuz.
- ExperPlaster AG 21 henüz yaşken mercan rulo ile yukarıdan aşağıya desen verilmelidir.
- Uygulamaya başlarken mercan rulo, malzeme ile doyurulmalıdır ancak desenin bozulmaması için de rulonun fazla dolmamasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama sonrası ExperPlaster AG 21 henüz sertleşmeden, yapışkan bantlar yüzeyden dikkatlice sökülmelidir.

UYARILAR

- Aşırı sıcak veya +50C'nin altındaki sıcaklıklarda uygulanma yapılmamalıdır.
- Sıcak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Nemli, yağışlı, rüzgârlı ve yüksek sıcaklıktaki hava koşullarında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.
- Rüzgârlı ve sıcak havalarda kuruma çabuk olacağı için, geniş yüzeylerde uygulama yaparken ek yeri oluşmasını önleyebilmek için ilk etapta uygulaması bitirilebilecek alanlar seçilmeli, bantlanma yapılmalı ve ara vermeden seri uygulama tamamlanmalıdır.
- Yatay ve 45 derecenin altında eğimli yüzeylerde uygulanmaz.
- Renk tonu farklılıklarından korunmak için her bir cephede aynı üretim partisine ve üretim tarihine sahip ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.

SARFIYAT

- 1,00-1,20 kg/m²

*Sarfiyat; miktarı; uygulama, yüzey ve ekipman koşullarına bağlı olarak değişebilir.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Kürlenmiş malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kapalı, rutubetsiz, kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

ExperPlaster AG 21

RENK: Beyaz, Gri, Açık Gri, Bej Kırmızı,
Fil Dişi - Özel renkler için danışınız.

25
±%2 KG



Isı ve Ses Yalıtım
Malzemeleri

7847
209225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

REFERANS STANDARTLARI

TS EN 7847

