

ExperPlaster CP 10

ЦВЕТ: Серый, белый

25
±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ШТУКАТУРКА ТОЛСТАЯ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Это однокомпонентный грубый штукатурный материал на основе цемента, который можно наносить на внутренние и внешние фасады вручную или машинным способом.



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ
СХВАТЫВАНИЯ



НЕ РАСТЕКАЕТСЯ



НЕ ТРЕСКАЕТСЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Химическая структура | Порошок на цементной основе |
| Соотношение смешивания воды | 4,50-5,00 л воды / 25 кг порошка |
| Срок хранения в таре | 2-3 часов |
| Прочность на сжатие | CS IV \geq 6 Н/мм ² (EN 1015-11) |
| Прочность сцепления | \geq 6,0 Н/мм ² (EN 1015 -12) |
| Объемный вес закаленного раствора в пустотелой единице | 1.500 кг/м ³ (\pm 200) |
| Капиллярное водопоглощение и водопроницаемость | W1; C \leq 0,40 кг/(м ² .минут0,5) (EN 1015-18) |
| Проницаемость для водяного пара (μ) | \leq 25 (EN 1015-19) |
| Средняя теплопроводность, Вт/м·К (λ 10, сухая) | \leq 0,80 |
| Реакция на пожар | A1 |
| Срок запуска | 24 час |
| Расход | 14,00-1,60 кг/м ² (при толщине 1 см) |

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%. Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко и быстро наносится.
- Он подходит для ручного и машинного применения.
- Обеспечивает экономию времени и трудоемкость.
- Обладает высокой адгезией к наносимой поверхности. Не протекает и не провисает.
- Поскольку легко распределяется, на наносимой поверхности обеспечивает однородное покрытие.
- Он устойчив к внешним климатическим условиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- На стены и потолки
- Используется как грубый штукатурный материал на таких поверхностях, как бетон, открытый бетон, пемзоблок, газобетон, кирпич и брикет.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

ExperPlaster CP 10

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть отвержденной, чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать ремонтным раствором ExperRepair.
- Перед нанесением поверхность следует увлажнить; На сильно впитывающие поверхности, такие как открытый бетон, перед нанесением следует нанести подходящую грунтовку ExperPrime AP 33 или ExperPrime CP 50.
- На больших площадях следует создавать плиты с помощью выравнивающих планок, а в углах следует использовать гипсовые профили.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- Декоративную штукатурную марки «ExperPlaster CP 10» медленно добавляют в 4,50-5,00 л чистой воды и перемешивают миксером на малой скорости до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 5-10 минут в зависимости от погодных условий; затем повторно перемешивают 1-2 минуты и готовят к применению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Если смешанный материал наносится вручную, его наносят на поверхность с помощью кельмы, если наносят машинным способом, на поверхность наносят с помощью распылителя.
- После нанесения поверхность следует выровнять шпателем.
- Толщина нанесения должна быть не менее 10 мм и не более 25 мм за один слой. Для нанесения более 25 мм необходимо нанести 2 слоя (максимум 25 мм) с интервалом между слоями 24 часа.
- Начавшую затвердевать штукатурку следует как можно быстрее разгладить шпателем.
- Гипсовую сетку следует использовать для предотвращения растрескивания на стыках различных строительных элементов.
- В течение 7 дней после нанесения поверхность следует увлажнять через определенные промежутки времени в зависимости от условий окружающей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.
- Непосредственное нанесение не следует производить на такие поверхности, как дерево, доски, металл.
- В материал нельзя добавлять посторонние вещества, такие как цемент, песок, гипс, известь и т. д.
- Для нанесения на ExperPlaster CP 10 необходимо подождать не менее 10 дней в зависимости от температуры окружающей среды.

РАСХОД

- 14,00-1,60 кг/м² (при толщине 1 см)

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует промыть чистой водой сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

ExperPlaster CP 10

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103425

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- TS EN 998-1

