

ExperPlaster FP 11

25

±%2 KG



التصاق عالي



يوفر سطحاً أملس

أساسه الأسمنت ، جص رفيع

وصف المنتج

وهو عبارة عن مادة تجصيص ناعمة مكونة من عنصر واحد وقائمة على الأسمنت يتم تطبيقها يدوياً على الجص الخام على الواجهات الداخلية والخارجية.

المواصفات الفنية

التركيب الكيميائي	أساسه الأسمنت ، مضاف إليه البولييمر ، مسحوق ناعم
كثافة المسحوق	~ 1.55 جم / سم مكعب (± 0.1)
نسبة خلط الماء	5.50-6.00 لتر ماء / 25 كيلو بودرة
وزن وحدة الملاط المعالج بالثقوب	1.500 كجم / متر مكعب (± 200)
قوة الضغط	CS الرابع ؛ 6 نيوتن / مم ² (EN 1015-11)
رابطة قوية	≤ 0.4 نيوتن / مم ²
امتصاص الماء الشعري	W0
نفاذية بخار الماء (μ)	≥ 25 (EN 1015-19)
الاستجابة للحريق	أ 1
درجة حرارة الخدمة	(20-) درجة مئوية - (70+) درجة مئوية

* تم حساب جميع القيم الفنية عند + 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية. التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

المزايا

- يتم تطبيقه بسهولة وسرعة.
- لديه التصاق عالي على السطح المطبق.
- يوفر سطح أملس وسلس.

نطاق التطبيق

- داخلية وخارجية،
- على الجدران والأسقف
- تستخدم كمواد التجصيص من أجل الحصول على سطح أملس على الأسطح الخرسانية والخرسانية المكشوفة والجص الخام ،

اللون

- رمادي ، أبيض

خيارات التغليف

- 25 كجم / كيس كرفت

ظروف السطح والتطبيق

- يجب أن تتراوح درجة الحرارة المحيطة بين +5 درجة مئوية و +30 درجة مئوية.
- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.

ملاط التلييس والبناء

103525

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPlaster FP 11

25

±%2 KG



ملاط التلييس والبناء

103525

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق نظيفاً ورطباً وناعماً وصلباً. يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والجزئيات الحرة.
- إذا كان هناك أي ضرر على السطح سيؤثر على التطبيق ، فيجب إصلاحه باستخدام خليط الإصلاح ExperRepair.
- يجب ترطيب السطح قبل التطبيق و يجب تطبيق ExperPrime AE 31 المناسب للأسطح عالية الامتصاص مثل الخرسانة المكشوفة و قبل التطبيق و يجب تطبيق ExperPrime AP 33 التمهيدي للتطبيقات المثبتة على السطح.

تحضير الخليط

- ExperPlaster FP 11 ببطء إلى 5.50-6.00 لتر من الماء التنظيف و خلطها بمساعدة الخلاط بسرعة منخفضة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
- يرتاح الخليط المحضر لمدة 5-10 دقائق حسب الظروف الجوية ؛ يتم خلطه مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ويكون جاهزاً للاستخدام.

تفاصيل التطبيق

- إذا كانت المادة المختلطة سئطبق يدوياً يتم وضعها على السطح بمساعدة مجرفة ، وإذا كان سيتم تطبيقها بواسطة آلة يتم وضعها على السطح بمساعدة آلة الرش.
- بعد التطبيق يجب تنعيم السطح بمقياس.
- يجب أن يكون سمك التطبيق 3 مم على الأقل و 7 مم كحد أقصى في طبقة واحدة للتطبيقات التي يزيد طولها عن 7 مم ، يجب تطبيق طبقتين ويجب أن يكون وقت الانتظار بين الطبقات 24 ساعة.
- يجب تسوية الجص الذي بدأ في التصلب باستخدام مجرفة دون إضاعة الوقت.
- يجب استخدام شبكة الجص لمنع التشقق في مفاصل عناصر البناء المختلفة.
- في غضون 7 أيام بعد التطبيق يجب ترطيب السطح على فترات زمنية معينة حسب الظروف المحيطة.

التحذيرات

- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.
- لا ينبغي أن يتم التطبيق المباشر على الأسطح مثل الخشب والخشب والمعادن.
- الأسمتت والرمل والجبس والجير وما إلى ذلك في المواد يجب عدم إضافة أي مادة غريبة اليهم.

الاستهلاك

- 1.50-1.70 كجم / م² (سمك 1 مم)

تنظيف المعدات

- يجب تنظيف المعدات بالماء التنظيف مباشرة بعد الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

التخزين ومدة الصلاحية

- يجب تخزينه في عبوته الأصلية غير المفتوحة في بيئة جافة مغلقة وخالية من الرطوبة ومحمية من الصقيع. لا ينبغي تحميل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.
- مدة الصلاحية في ظل ظروف التخزين المناسبة هي 12 شهراً من تاريخ التصنيع.

ExperPlaster FP 11

25

±%2 KG



ملاط التلييس والبناء

103525

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

الأحتياطات الأمنية

نظراً لأنه يحتوي على مذيبي ، فلا ينبغي استخدامه في مناطق مغلقة أو يجب أن تكون البيئة جيدة التهوية. كما أنها قابلة للاشتعال لذلك يجب أبعاد اللهب و السجائر عند التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقاً لقواعد صحة العمل والعامل. يجب تجنب ملامسة العين والفم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء. وفي المواقع الأكثر خطورة أي إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة طبيب أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يُحفظ بعيداً عن تناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. إنها مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS. تم إنشاء جميع البيانات المقدمة نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

الملاحظات القانونية

يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط تخزينها والتدخل فيها وفقاً للتوصيات في ظل الظروف العادية. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيراً. من الضروري التأكد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.

المعايير المرجعية

TS EN 998-1

