

ExperPlaster FP 11

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103525

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ОТДЕЛОЧНАЯ ШТУКАТУРКА НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Это однокомпонентный мелкозернистый штукатурный материал на цементной основе, наносимый вручную на грубую штукатурку на внутренних и наружных фасадах.



ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ
СХВАТЫВАНИЯ



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГЛАДКУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок тонкого помола на цементной основе с добавлением полимера
Плотность порошка	~ 1,55 г/см³ (±0,1)
Соотношение смешивания воды	5,50-6,00 л воды / 25 кг порошка
Объемный вес закаленного раствора в пустотелой единице	1.500 кг/м³ (±200)
Прочность на сжатие	CS IV; ≥6 Н/мм² (EN 1015-11)
Прочность сцепления	≥0,4 Н/мм²
Капиллярное водопоглощение	W0
Проницаемость для водяного пара (μ)	≤ 25 (EN 1015-19)
Реакция на пожар	A1
Расход	1,50-1,70 кг/м² (при толщине 1 мм)

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко и быстро наносится.
- Обладает высокой адгезией к наносимой поверхности.
- Создает гладкую и ровную поверхность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- На стены и потолки
- Используется в качестве штукатурного материала для получения гладкой поверхности на бетонных, незащищенных бетонных и шероховатых оштукатуренных поверхностях.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать ремонтным раствором ExperRepair.
- Перед нанесением поверхность следует увлажнить; ExperPrime AE 31, который подходит для поверхностей с высокой впитывающей способностью, таких как открытый бетон, следует наносить перед нанесением, а грунтовку ExperPrime AP 33 следует наносить для поверхностного монтажа.

ExperPlaster FP 11

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103525

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- Декоративную штукатурную марки «ExperPlaster FP 11» медленно добавляют в 5,50-6,00 л чистой воды и перемешивают миксером на малой скорости до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 5-10 минут в зависимости от погодных условий; затем повторно перемешивают 1-2 минуты и готовят к применению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Если смешанный материал наносится вручную, его наносят на поверхность с помощью кельмы, если наносят машинным способом, на поверхность наносят с помощью распылителя.
- После нанесения поверхность следует выровнять шпателем.
- Толщина нанесения должна быть не менее 3мм и не более 7мм за один слой. Для нанесения более 7мм необходимо нанести 2 слоя с интервалом между слоями 24 часа.
- Начавшую затвердевать штукатурку следует как можно быстрее разгладить шпателем.
- Гипсовую сетку следует использовать для предотвращения растрескивания на стыках различных строительных элементов.
- В течение 7 дней после нанесения поверхность следует увлажнять через определенные промежутки времени в зависимости от условий окружающей среды.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.
- Непосредственное нанесение не следует производить на такие поверхности, как дерево, доски, металл.
- В материал нельзя добавлять посторонние вещества, такие как цемент, песок, гипс, известь и т. д.

РАСХОД

- 1,50-1,70 кг/м² (при толщине 1 мм)

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует промыть чистой водой сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ExperPlaster FP 11

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103525

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

• Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

• Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

• TS EN 998-1

