

ExperPlaster SP 12

20
±%2 KG



يوفر سطحاً أملس



مقاوم للرطوبة والماء

أساسه الأسمنت الأبيض و ساتان الجص

وصف المنتج

وهو عبارة عن مادة اسمنتية بيضاء يتألف من مكون واحد يتم إضافة مادة جص رقيقة من البوليمرو يتم تطبيقها يدوياً على الجص الخام على الواجهات الخارجية والداخلية.

المواصفات الفنية

التركيب الكيميائي	مسحوق ذو أساس أسمنتي أبيض مضاف إليه البوليمر
كثافة المسحوق	~ 1.35 جم / سم مكعب (± 0.1)
نسبة خلط الماء	7.00-8.00 لتر ماء / 20 كيلو بودة
وزن وحدة الملاط المعالج بالثقب	1.400 كجم / متر مكعب (± 200)
قوة الضغط	CS III; 3,50-7,50 N/mm ² (EN 1015-11)
رابطة قوية	≤ 0.4 نيوتن / مم ²
امتصاص الماء الشعري	W0
نفذية بخار الماء (μ)	≥ 25 (EN 1015-19)
عمر الوعاء	1 ساعة
مدة إمكانية للمس	4 ساعات
وقت التجفيف الكامل	24 ساعة
الاستجابة للحريق	1 أ
درجة حرارة الخدمة	(-20 درجة مئوية) - (+70 درجة مئوية)

* تم حساب جميع القيم الفنية عند + 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية. التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

المزايا

- يتم تطبيقه بسهولة وسرعة.
- يوفر العمل والوقت.
- يوفر سطحاً أملساً وسلساً للغاية.
- لديه قوة التصاق عالي على السطح المطبق.
- إنه مقاوم للرطوبة والرطوبة.

نطاق التطبيق

- داخلية وخارجية،
- على الجدران والأسقف
- على الأسطح الخرسانية والخرسانية المكشوفة والأسطح المطلية بالجص الخشن / الناعم ،
- التشطيب التجسيص من أجل الحصول على سطح أملس وناعم قبل الطلاء .

اللون

- الأبيض

خيارات التغليف

- 20 كجم / كيس كرفت

ملاط التلييس والبناء

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPlaster SP 12

20

±%2 KG



ملاط التلييس والبناء

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ظروف السطح والتطبيق

- يجب أن تتراوح درجة الحرارة المحيطة بين +5 درجة مئوية و +30 درجة مئوية.
- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق نظيفاً ورطباً وناعماً وصلباً. يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والطلاء والزيوت والجزيئات الحرة.
- إذا كان هناك أي ضرر على السطح سيؤثر على التطبيق فيجب إصلاحه باستخدام ملاط الإصلاح ExperRepair.
- يجب ترطيب السطح قبل التطبيق ويجب تطبيق ExperPrime AE 31 حيث أنه مناسب للأسطح عالية الامتصاص مثل الخرسانة المكشوفة، وقبل التطبيق يجب تطبيق ExperPrime AP 33 التمهيدي للتطبيقات المثبتة على السطح.

تحضير الخليط

- ExperPlaster SP 12 مادة لاصقة من الساتان محضرة 7.00-8.00 لتر يجب إضافته ببطء إلى ماء نظيف وخلطه بمساعدة الخلاط بسرعة منخفضة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من التكتلات.
- يرتاح الخليط المحضر لمدة 5-10 دقائق حسب الظروف الجوية ثم يتم خلطه مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ويكون جاهزاً للاستخدام.
- يجب تناول الخليط المحضر في غضون 2-3 ساعات.

تفاصيل التطبيق

- يتم وضع المادة التي اكتمل خليطها على السطح بمساعدة مجرفة فولاذية يجب التأكد من تطبيقه بسماكة متساوية لكل منطقة على السطح.
- يجب أن يكون سمك التطبيق 3 مم كحد أقصى. إذا تم عمل طبقتين يجب أن يكون وقت الانتظار بين طبقتين 2-3 ساعات.
- يجب تسوية الجص الذي بدأ في التصلب باستخدام مجرفة دون إضاعة الوقت.
- بعد التطبيق يجب الانتظار 6-12 ساعة حسب الظروف وبعد ذلك يجب ترطيب السطح ويجب أن تتم عملية الترطيب هذه لمدة يومين.
- بعد التجفيف الكامل يجب صنفرة السطح وجعله أملساً تماماً قبل تطبيق الطلاء.

التحذيرات

- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة والرياح ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.
- لا ينبغي أن يتم التطبيق المباشر على الأسطح مثل الخشب والخشب والمعادن.
- الأسمت والرمل والجبس والجير وما إلى ذلك في المواد يجب عدم إضافة أي مادة غريبة اليهم.

الاستهلاك

- 1.00-1.20 كجم / م² (لتطبيق سمك 1 مم)

تنظيف المعدات

- يجب تنظيف المعدات بالماء النظيف مباشرة بعد الاستخدام لا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

ExperPlaster SP 12

20

±%2 KG



التخزين ومدة الصلاحية

- يجب تخزينه في عبوته الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة جافة مغلقة وخالية من الرطوبة ومحمية من الصقيع. لا ينبغي تحميل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.
- مدة الصلاحية في ظل ظروف التخزين المناسبة هي 12 شهرًا من تاريخ التصنيع.

الأحتياطات الأمنية

نظرًا لأنه يحتوي على مذيّب ، فلا ينبغي استخدامه في مناطق مغلقة أو يجب أن تكون البيئة جيدة التهوية. كما أنها قابلة للاشتعال لذلك يجب أبعاد اللهب و السجائر عند التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقًا لقواعد صحة العمل والعامل. يجب تجنب ملامسة العين والفم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء. وفي المواقع الأكثر خطورة أي إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة طبيب أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. إنها مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS. تم إنشاء جميع البيانات المقدمة نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

الملاحظات القانونية

يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط تخزينها والتدخل فيها وفقًا للتوصيات في ظل الظروف العادية. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيرًا. من الضروري التأكد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.

المعايير المرجعية

TS EN 998-1

ملاط التلييس والبناء

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.