

ExperPlaster SP 12

ЦВЕТ: Белый

20
±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

САТИНОВАЯ ШТУКАТУРКА НА БЕЛОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ

Представляет собой однокомпонентную тонкослойную штукатурную массу на основе белого цемента с добавлением полимера, наносимую вручную на грубую штукатурку на наружных и внутренних фасадах



ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ГЛАДКУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ



УСТОЙЧИВ К
ВЛАГЕ И
СЫРОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на основе белого цемента с добавлением полимера
Плотность порошка	~ 1,35 г/см³ (±0,1)
Соотношение смешивания воды	7,00-8,00 л воды / 20 кг порошка
Объемный вес закаленного раствора в пустотелой единице	1.400 кг/м³ (±200)
Прочность на сжатие	CS III; 3,50-7,50 N/mm² (EN 1015-11)
Прочность сцепления	≥0,4 Н/мм²
Капиллярное водопоглощение	W0
Проницаемость для водяного пара (μ)	≤25 (EN 1015-19)
Срок хранения в таре	1 час
Срок прикасаемости	4 час
Срок полного высыхания	24 час
Реакция на пожар	A1
Расход	1,00-1,20 кг/м² (для применения на слой в 1 мм)

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко и быстро наносится.
- Обеспечивает экономию времени и трудоемкость.
- Создает очень гладкую и ровную поверхность.
- Обладает высокой адгезией к наносимой поверхности.
- Он устойчив к влаге и влажности.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
- На стены и потолки
- На бетонных и незащищенных бетонных поверхностях, а также поверхностях с грубой/мелкой штукатуркой,
- Применяется в качестве финишного штукатурного материала с целью получения ровной и гладкой поверхности перед покраской.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

ExperPlaster SP 12

ЦВЕТ: Белый

20

±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать ремонтным раствором ExperRepair.
- Перед нанесением поверхность следует увлажнить; ExperPrime AE 31, который подходит для поверхностей с высокой впитывающей способностью, таких как открытый бетон, следует наносить перед нанесением, а грунтовку ExperPrime AP 33 следует наносить для поверхностного монтажа.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- В подготовленные 7,00-8,00 л чистой воды медленно добавляют сатиновую штукатурку ExperPlaster SP 12 и перемешивают миксером на малых оборотах до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 5-10 минут в зависимости от погодных условий; затем повторно перемешивают 1-2 минуты и готовят к применению.
- Приготовленную смесь следует израсходовать в течение 2-3 часов.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подготовленный раствор материала поверхность наносится на с помощью стального шпателя. Следует следить за тем, чтобы он наносился равной толщиной на каждый участок поверхности.
- Толщина нанесения должна быть 3мм. Если нанесение будет выполнено в два слоя; Время ожидания между двумя слоями должно составлять 2-3 часа.
- Начавшую затвердевать штукатурку следует как можно быстрее разгладить шпателем.
- После нанесения следует выждать 6-12 часов по условиям, а затем увлажнить поверхность. Этот процесс увлажнения следует проводить в течение 2 дней.
- После полного высыхания поверхность следует отшлифовать и сделать полностью гладкой перед нанесением краски.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.
- Непосредственное нанесение не следует производить на такие поверхности, как дерево, доски, металл.
- В материал нельзя добавлять посторонние вещества, такие как цемент, песок, гипс, известь и т. д.

РАСХОД

- 1,00-1,20 кг/м² (для применения на слой в 1 мм)

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует промыть чистой водой сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

ExperPlaster SP 12

ЦВЕТ: Белый

20

±%2 KG



Молярные
икладочные
растворы

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- TS EN 998-1

