

ExperPlaster SP 12

FARBE: Weiß

20
±%2 KG



**Putz- und
Mauermörtel**

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

WEIßZEMENTBASIERT, SATINPUTZ

Es handelt sich um einen einkomponentigen, polymermodifizierten, weißzementbasierten, dünn-schichtigen Putz, der von Hand auf groben Putz im Außen- und Innenbereich aufgetragen wird.



ERZEUGT
EINE GLATTE
OBERFLÄCHE



BESTÄNDIG GEGEN
FEUCHTIGKEIT
UND NÄSSE

TECHNISCHE DATEN

Chemische Struktur	Weißzementbasiertes, polymermodifiziertes Pulver
Pulverdichte	~ 1,35 g/cm³ (±0,1)
Wasser-Mischungsverhältnis	7,00-8,00 lt Wasser / 20 kg Pulver
Volumengewicht der Hohleinheit des gehärteten Mörtels	1.400 kg/m³ (±200)
Druckfestigkeit	CS III; 3,50-7,50 N/mm² (EN 1015-11)
Bindungsfestigkeit	≥0,4 N/mm²
Kapillare Wasseraufnahme	W0
Wasserdampfdurchlässigkeit (μ)	≤25 (EN 1015-19)
Topfzeit	1 Stunde
Berührungszeit	4 Stunden
Vollständige Trocknungszeit	24 Stunden
Brandreaktion	A1
Betriebstemperatur	(-20°C) - (+70°C)

* Alle technischen Werte wurden bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit berechnet. Änderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die technischen Werte.

VORTEILE

- Einfach und schnell anzuwenden.
- Spart Arbeitsaufwand und Zeit.
- Es sorgt für eine sehr glatte und ebene Oberfläche.
- Es hat eine hohe Haftung auf der aufgetragenen Oberfläche.
- Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Nässe.

ANWENDUNGSGEBIETE

- In Innen- und Außenbereichen,
- An Wänden und Decken,
- Auf Beton und Sichtbeton sowie raue/dünn verputzte Oberflächen,
- Um vor dem Anstrich eine ebene und glatte Oberfläche zu erzielen, wird es als Endbeschichtungsmaterial verwendet.

OBERFLÄCHE UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +30 °C liegen.
- Vermeiden Sie die Anwendung bei feuchten, regnerischen, windigen und sehr heißen Wetterbedingungen.
- Nicht auf gefrorenen, schmelzenden oder innerhalb von 24 Stunden von Regen oder Frost betroffenen Oberflächen anwenden.

ExperPlaster SP 12

FARBE: Weiß

20
±%2 KG

Putz- und Mauermörtel

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

- Die Anwendungsfläche muss sauber, feucht, eben und fest sein. Staub, Schmutz, Farbe, Öl und lose Partikel müssen von der Oberfläche entfernt werden.
- Wenn die Oberfläche Beschädigungen aufweist, die die Anwendung beeinträchtigen könnten, sollten diese mit dem Reparaturmörtel von ExperRepair ausgebessert werden.
- Die Oberfläche muss vor der Anwendung befeuchtet werden. Auf stark saugenden Oberflächen wie Rohbeton sollte vor der Anwendung ExperPrime AE 31 und bei Anwendungen auf Putz ExperPrime AP 33 als Grundierung aufgetragen werden.

VORBEREITUNG DER MISCHUNG

- Der ExperPlaster SP 12 Satinputz wird langsam in 7,00-8,00 Liter sauberes Wasser gegeben und mit einem Mischer bei niedriger Drehzahl gemischt, bis eine homogene und klumpenfreie Mischung entsteht.
- Die vorbereitete Mischung wird je nach Witterung für 5-10 Minuten ausgeruht und erneut für 1-2 Minuten gemischt und gebrauchsfertig gemacht.
- Die vorbereitete Mischung sollte innerhalb von 2-3 Stunden verbraucht werden.

DETAILS ZUR ANWENDUNG

- Die fertig gemischte Masse wird mit einer Stahlkelle auf die Oberfläche aufgetragen. Es ist darauf zu achten, dass es auf der gesamten Oberfläche gleichmäßig dick aufgetragen wird.
- Die Auftragsdicke sollte maximal 3 mm betragen. Wenn die Anwendung in zwei Schichten durchgeführt wird, sollte die Wartezeit zwischen den Schichten 2-3 Stunden betragen.
- Der aushärtende Putz sollte unverzüglich mit einer Kelle geglättet werden, ohne Zeit zu verlieren.
- Nach der Anwendung sollte je nach den Bedingungen 6 bis 12 Stunden gewartet werden, anschließend sollte die Oberfläche befeuchtet werden. Dieser Befeuchtungsvorgang sollte zwei Tage lang durchgeführt werden.
- Nach dem vollständigen Trocknen sollte die Oberfläche vor dem Auftragen der Farbe abgeschliffen werden, um eine vollkommen ebene Oberfläche zu erhalten.

WARNUNGEN

- Vermeiden Sie die Anwendung bei feuchten, regnerischen, windigen und sehr heißen Wetterbedingungen.
- Nicht auf gefrorenen, schmelzenden oder innerhalb von 24 Stunden von Regen oder Frost betroffenen Oberflächen anwenden.
- Nicht direkt auf Oberflächen wie Holz oder Metall auftragen.
- Fremdstoffe wie Zement, Sand, Gips, Kalk usw. dürfen dem Material nicht beigemischt werden.

VERBRAUCH

- 1,00-1,20 kg/m² (für 1 mm dicken Auftrag)

REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

- Reinigen Sie die Ausrüstung sofort nach dem Gebrauch mit sauberem Wasser. Das ausgehärtete Material kann nur mit mechanischen Mitteln gereinigt werden.

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Es sollte in der ungeöffneten Originalverpackung, in einer geschlossenen, feuchtigkeitsfreien, trockenen Umgebung und vor Frost geschützt gelagert werden. Die Produkte dürfen nicht so überladen werden, dass ihre Verpackung beschädigt wird.
- Die Haltbarkeit unter geeigneten Lagerbedingungen beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum.

SICHERUNGSMÄßNAHMEN

Während der Verwendung und Lagerung sollten Sie Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und Masken gemäß den Vorschriften des Arbeitsschutzes verwenden. Vermeiden Sie Augen-, Mund- und Hautkontakt und waschen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser ab.

In besonders gefährlichen Situationen oder bei Verschlucken des Produkts sollte sofort ein Facharzt aufgesucht werden. Speisen und Getränke sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (SDS).

ExperPlaster SP 12

FARBE: Weiß

20
±%2 KG



Putz- und
Mauermörtel

103620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

VERANTWORTUNG

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., haftet ausschließlich für die Qualität der Produkte der Marke EXPERAS. Alle dargestellten Daten sind das Ergebnis praktischer und wissenschaftlicher Studien. Der Hersteller kann nur für die Verwendung der richtigen Produkte in den entsprechenden Bereichen und unter den entsprechenden Bedingungen verantwortlich gemacht werden.

RECHTLICHE HINWEISE

Die Informationen und Empfehlungen für die Verwendung von EXPERAS Markenprodukten werden nach bestem Wissen und Gewissen gemäß den technischen Kenntnissen und Erfahrungen gegeben, vorausgesetzt, sie werden unter normalen Bedingungen und gemäß den Empfehlungen gepflegt und behandelt. Bei den Produkten können die Einsatzbereiche und Oberflächen viele Unterschiede aufweisen. Es muss sichergestellt werden, dass die richtigen Produkte der Marke EXPERAS auf den entsprechenden Oberflächen und unter den entsprechenden Bedingungen angewendet werden. Darüber hinaus müssen alle Informationen und Anweisungen zu kommerziellen Faktoren und technischer Konformität strikt befolgt werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden und Probleme verantwortlich gemacht werden, die bei Nichtbeachtung auftreten können. Der Anwender/Benutzer ist verpflichtet, die entsprechenden Kontrollen durchzuführen, um diese Angaben sicherzustellen. Die Spezifikationen von EXPERAS-Markenprodukten können bei Bedarf geändert werden. Die Eigentumsrechte Dritter müssen beachtet werden. Bei der Bestätigung der Bestellung sind alle bestehenden technischen Bedingungen für den Verkauf und den Transport wesentlich.

REFERENZNORMEN

- TS EN 998-1

HAUPTSITZ:

Ege Perla B Kule, Etage 23, Nr. 231/232
Konak - Izmir / Türkei
T: +90 (232) 422 03 93

FABRIK:

Salihli OSB 302 Caddesi No: 2
Salihli - Manisa / Türkiye
T: +90 (276) 234 00 15

NIEDERLANDE-VERKAUFSBÜRO:

EXPERAS B.V.
Gouke Boelensstraat 120 9203 RS Drachten

UK-NIEDERLASSUNG:

Okka Global LTD, 62 Malvern House,
2 Palmer Road, SW11 4GJ, London / England
T: +44 (7880) 802 123

www.experas.com

info@experas.com

experas

@experas

experas

experasc



MADE IN TÜRKİYE