

ExperPrime AP 33

RENK: Beyaz

15

±%2 KG



Astarlar 207915

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

AKRİLİK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI SIVA ASTARI

Akrilik esaslı, tek bileşenli, su bazlı, brüt beton yüzeyler için aderans arttırıcı dolgulu astar malzemesidir.



SU BAZLI

SU BUHARI
GEÇİRİMLİYÜKSEK ADERANS
SAĞLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı sıvı
Yoğunluk	1,25 g/cm ³ (±0,1)
Su ile Seyreltme Oranı	En az 12 saat
Sarfiyat	150-300 g/m ² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

*Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir. Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır. Kolay ve hızlı uygulanır.
- Su bazlıdır; iç mekânlarda kullanıma uygundur.
- Yüksek aderans sağlar.
- Uygulanacak olan harcın su kaybını engeller.
- Neme karşı dayanım sağlar.
- Su buharı geçirgendir.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey yüzeylerde,
- Yapıların emiciliği yüksek yüzeylerinde,
- Dış cephelerde, ısı yalıtım levha sıvama harçları üzerine uygulanacak dekoratif sıva uygulamalarının öncesinde,
- Tüm çimento esaslı iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altında,
- Eski yüzeyler üzerine yapılacak yeni uygulamalar öncesinde,
- Emiciliği dengelemek ve aderansı arttırmak amacıyla, astar malzemesi olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey kürünü almış olmalı ve nem oranı %4'ü geçmemelidir.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere, direkt güneş ışığı ve yoğun rüzgârın olduğu koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperPrime AP 33 kullanıma hazırdır. Herhangi bir katkı veya inceltme gerekmez.
- Uygulamadan önce kısa bir süre düşük devirli mikser ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

ExperPrime AP 33

RENK: Beyaz

15
±%2 KG

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperPrime AP 33 yüzeye pösteği rulo veya fırça ile tek kat olarak uygulanır.
- Yüzeyin tamamen kaplandığından ve gözeneksiz bir kat oluştuğundan emin olunmalıdır.
- Astar üzerine yapılacak uygulama öncesinde astar katının tamamen kurduğundan emin olunmalıdır.
- Üzerine uygulanacak kaplama öncesi en az 12 saat beklenmelidir.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +30°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında kovadaki karışım aralıklarla karıştırılmalıdır.

SARFIYAT

- 150-300 g/m² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kurlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +25°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

Astarlar 207915

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.