

ExperPrime AT 32

RENK: Gül Kuruşu

5

±%2 KG



AKRİLİK ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, SU BAZLI, SERAMİK ÜZERİ SERAMİK UYGULAMALARI İÇİN BAĞLAYICI ASTAR

Akrilik esaslı, tek bileşenli, su bazlı, seramik üzerine seramik uygulamaları öncesinde kullanıma uygun olan aderans arttırıcı astar malzemesidir.

**KULLANIMA
HAZIR****YÜKSEK ADERANS
SAĞLAR****SERAMİK ÜZERİNE
UYGULANIR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Akrilik esaslı sıvı
Yoğunluk	1,35 g/cm ³ (±0,1)
Kuruma Süresi	3-5 saat
Sarfiyat	150-200 g/m ² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

*Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Su bazlıdır ve kokusuzdur. İç mekânlarda kullanıma uygundur.
- Yüksek aderans sağlar.
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında yüzey mukavemetini destekler.
- Uygulanacak olan harcın su kaybını engeller.
- Neme karşı dayanım sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
 - Yatay ve düşey yüzeylerde,
 - Seramik üzerine seramik uygulaması öncesi aderansı arttırmak amacıyla,
 - Mineral yüzeylere, Poliüretan, Epoksi ve Akrilik yüzeyler üzerine yapılacak olan seramik, sert vinil, parke vb. kaplamalar öncesinde aderansı arttırmak ve emiciliği dengelemek amacıyla,
- astar ve aderans arttırıcı olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey beton ise, kürünü almış olmalı ve betonun nem oranı %4'ü geçmemelidir.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere, direkt güneş ışığı ve yoğun rüzgârın olduğu koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +5°C ile +35°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.
- Hasarlı kısımlar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun olan ExperRepair ürünü ile onarılmalıdır.
- Ahşap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, balmumu ve benzeri kalıntılar kazınarak veya hatta sistre yapılarak temizlenmeli ve sonrasında yüzey tozdan arındırılmalıdır.

**Astarlar
207805**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperPrime AT 32

RENK: Gül Kuru

5

±%2 KG

**Astarlar
207805**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperPrime AT 32, kullanıma hazırdır. Herhangi bir katkı veya inceltme gerekmez.
- Uygulamadan önce kısa bir süre düşük devirli mikser ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperPrime AT 32 yüzeye pösteki rulo veya fırça ile tek kat uygulanır.
- Yüzeyin tamamen kaplandığından ve gözeneksiz bir kat oluştuğundan emin olunmalıdır.
- Astar üzerine yapılacak uygulama öncesinde en az 4 saat beklenmelidir.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +35°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

SARFIYAT

- 150-200 g/m² (Uygulama yapılacak yüzeye bağlı olarak değişir.)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kürlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +5°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uygulanmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemten üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.