

# ExperProof CC 70

ЦВЕТ: Серый

**25**  
±%2 KG



Гидроизоляционные  
материалы

**101425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

## ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ.

Это однокомпонентный кристаллизованный гидроизоляционный материал на основе цемента, который можно наносить в условиях отрицательного и положительного гидростатического давления. Благодаря содержащимся в нем специальным добавкам проникает в бетон, образует нерастворимые минералы в капиллярных пространствах и обеспечивает водонепроницаемость.



НЕГАТИВНОЕ И  
ПОЗИТИВНОЕ  
ПРИМЕНЕНИЕ



ЗАПОЛНЯЕТ  
КАПИЛЛЯРНЫЕ  
ПОЛОСТИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Мелкозернистый порошок на цементной основе с добавлением полимера
Плотность порошка	~ 1,60 г/см <sup>3</sup> (±0,1)
Плотность раствора	1,90 -2,10 г/см <sup>3</sup> (±0,1)
Соотношение смеси	7,00-7,50 л воды / 25 кг порошка
Срок в таре	30 минут
Время операции	20 минут
Полное время отверждения	28 дня
Расход	2,50-3,00 кг/м <sup>2</sup> (при толщине нанесения 2 мм)

\* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.  
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Его можно наносить как с отрицательной, так и с положительной стороны.
- Он проникает внутрь бетона, заполняя пустоты капилляров.
- Поскольку он реакционноспособен, он обеспечивает водонепроницаемость для реакции с молекулами воды в течение всего срока службы бетона, на который он наносится.
- Может наноситься на старые, новые, открытые бетонные поверхности.
- Нет необходимости наносить грунтовку перед нанесением.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
  - В фундаменте и навесном бетоне.
  - Стены подвала, лифтовые шахты,
  - В резервуарах для воды и плавательных бассейнах,
  - В подземных гаражах и туннелях,
  - Плотины, бетонные трубы, оросительные каналы и водопропускные трубы,
- Используется как гидроизоляционный материал.

### ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +30°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

# ExperProof CC 70

ЦВЕТ: Серый

**25**  
±%2 KG

## Гидроизоляционные материалы

**101425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать с помощью соответствующего ремонтного раствора «ExperRepair» за 24 часа до нанесения.

### ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- «ExperProof CC 70» помещается в чистую емкость для смешивания. Затем в емкость медленно добавляют 7,00-7,50 литров воды для приготовления смеси и перемешивают с помощью низкоскоростного (400-600 об/мин) миксера до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 3-5 минут; снова перемешивают в течение 30 секунд и готовят к применению.

### ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Материал, смесь которого завершена, наносится на поверхность не менее чем в 2 слоя с помощью кисти или шпателя. Нанесение каждого слоя должно быть перпендикулярно предыдущему.
- Время ожидания между слоями составляет минимум 6 и максимум 12 часов. В случае ожидания нанесения следующего слоя более 12 часов, перед нанесением поверхность следует снова увлажнить.
- Не используйте повторно затвердевший или полностью затвердевший раствор путем добавления воды.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Следует избегать использования в условиях, которые могут помешать нанесению или повредить поверхность после нанесения в морозных зонах, где существует риск замерзания в течение 24 часов.
- Не применяется для кирпичных, газобетонных, штукатурных, деревянных, ДСП, фанерных и металлических поверхностях.
- Не применяется для гидроизоляции крыш, террас и фасадов зданий.
- Его нельзя оставлять открытым в местах, открытых для свободного движения. Она должна быть надлежащим образом закрыта.

### РАСХОД

- 2,50-3,00 кг/м<sup>2</sup> (при толщине нанесения 2 мм)

### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует промыть чистой водой сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

### СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в невскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

# ExperProof CC 70

ЦВЕТ: Серый

**25**

±%2 KG



Гидроизоляционные  
материалы

**101425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

• Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

## **ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ**

• Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того, необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.