

ExperProof RP 71

RENK: Renksiz**25**
±%2 KG**Ambalaj Seçenekleri**
20 kg/plastik bidon
5 kg/plastik bidon

Su Yalıtım Malzemeleri

401620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ÇİMENTO ESASLI, TEK BİLEŞENLİ, ÇOK HIZLI PRİZ ALAN SU TIKAMA HARCİ

Çimento esaslı, tek bileşenli, toz halinde uygulanan, aktif su kaçaklarının yalıtımı ve tamiratında kullanılan, su ile reaksiyona girdiğinde çok hızlı priz alarak sertleşen ve yüksek aderans sağlayan, polimer ve çeşitli katkılarla modifiye edilmiş, klorid içermeyen, yüksek performanslı su tıkkama harcıdır.

**HIZLI PRİZ
ALIR****AKTİF SU
KAÇAKLARINI
DURDURUR**

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Beyaz renkli, Silika-silikat esaslı sıvı
Yoğunluk	1,05 g/cm ³ (±0,1)
Tam Kuruma Süresi	24 saat
Sarfiyat	150-200 g/m ² (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak)

*Tüm teknik değerler +23°C'de ve %55 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Kullanıma hazırdır.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Yüzeyle çok iyi nüfuz eder ve tabaka oluşturmaz.
- Şeffaftır. Yüzey görünümünü değiştirmez.
- Yüzeyin nefes almasını engellemez.
- Alkali ve UV'ye karşı dirence sahiptir.
- Su itici özelliği sayesinde, yüzeyin kuru ve temiz kalmasını sağlar.
- Solvent içermediği için iç mekânlarda banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Belli bir eğime sahip su emici yüzeylerde,
- Balkon, teras gibi dış alanlarda,
- Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde,
- Beton, tuğla, gaz beton, alçı, mermer, granit, traverten, doğal taş vb. emici ve az emici yüzeylerde,
- Eski veya tarihi yapıların restorasyonu ve iklim şartlarına karşı korunmasında,
- Fayans, seramik, cam mozaik gibi kaplama malzemelerinin derz araları için su iticilik uygulamalarında, su itici ve yüzey koruyucu olarak kullanılır.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Yüzey beton ise, kürünü almış olmalı ve betonun nem oranı %4'ü geçmemelidir.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere, direkt güneş ışığı ve yoğun rüzgârın olduğu koşullarda uygulama yapılmamalıdır.
- Uygulama esnasında hava sıcaklığı +10°C ile +35°C arasında olmalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalıdır. Toz, kir, pas, boya, yağ ve buna benzer, aderansı azaltacak maddelerden temizlenmelidir.
- Hasarlı kısımlar, sağlam olmayan yüzeyler ve çatlaklar uygun olan ExperRepair ürünü ile onarılmalıdır.

ExperProof RP 71

RENK: Renksiz**25**
±%2 KG**Ambalaj Seçenekleri**
20 kg/plastik bidon
5 kg/plastik bidon

Su Yalıtım Malzemeleri

401620

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

KARIŞIMIN HAZIRLANMASI

- ExperProof SS 80, kullanıma hazırdır. Herhangi bir katkı veya inceltme gerekmez.
- Uygulama öncesi çalkalanmalıdır.

UYGULAMA DETAYLARI

- ExperProof SS 80 yüzeye rulo, fırça ve havasız püskürtme makinesi (sprey) ile uygulanabilir.
- Az emici yüzeylerde tek kat uygulama yeterlidir.
- Emiciliği yüksek olan yüzeylerde, iki kat uygulama yapılmalıdır. Katlar arası bekleme süresi en fazla 4 saattir.
- Malzemenin yüzeyde akma yapmamasına özen gösterilmelidir.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +35°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Islak, yüksek neme sahip, donmuş veya 24 saat içinde donma riski olan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Haricen su veya başka bir madde katılmamalıdır.
- ExperProof SS 80, toprak altında ve basınçlı su altında kullanıma uygun bir ürün değildir.

SARFIYAT

- 150-200 g/m² (yüzeyin emiciliğine bağlı olarak)

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar sabunlu su ile temizlenmelidir. Kürlenmiş malzeme tiner ile temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ortamda, dondan korunarak, +10°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlardaki ürünler kısa sürede donacağından; tekrar depolanmamalı ve tüketilmelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

- Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

SORUMLULUK

- Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

- EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uygulanmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.