

ExperTherm DR 13

ЦВЕТ: Белый

25
±%2 KG



Теплозвукоизоляционные материалы

103225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ БЕЛОГО ЦЕМЕНТА С МИНЕРАЛЬНОЙ ТЕКСТУРОЙ

Это однокомпонентный отделочный раствор для декоративной штукатурки на основе белого цемента с полимерной добавкой, размером зерна 2 мм.



ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



УСТОЙЧИВОСТЬ К КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Гранулированный порошок на основе белого цемента, с добавлением полимера.
Плотность порошка	~ 1,60 г/см³ (±0,1)
Соотношение смешивания воды	5,75-6,25 л воды / 25кг порошка
Размер зернистости	>1.500 µm (S4) (ISO EN 787-18)
Прочность на сжатие	CS IV ≥6 Н/мм² (EN 1015-11)
Прочность сцепления	≥0,5 Н/мм² (EN 1015-12)
Объемный вес закаленного раствора в пустотелой единице	1.500 кг/м³ (±200)
Коэффициент проницаемость для водяного пара	<15 (TS EN 1015-19)
Теплопроводность	0,55 ВВ/мм² (Тс 1745)
Срок в таре	1 часов
Реакция на пожар	A1
Срок полного высыхания	1 -2 дня
Расход	2,80-3,00 кг/м²

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%.
Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко и быстро наносится.
- Создает прочный слой с высокими показателями адгезии и прочности.
- Он способствует тепло-, звуко- и пожароизоляции.
- Предотвращает образование конденсата (пот), плесени и влаги.
- Обладает высокой устойчивостью к образованию трещин.
- Он проницаем для водяного пара, и тем самым позволяет поверхности дышать.
- Он устойчив к внешним воздействиям и воде.
- Придает декоративный вид.
- На него можно наносить фасадные краски.
- Он легкий и снижает нагрузку на здание.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Фасады внутренних и внешних помещений,
- Используется в качестве финишного декоративного покрытия в штукатурках и системах обшивки.

ExperTherm DR 13

ЦВЕТ: Белый

25

±%2 KG



Теплозвукоизоляционные материалы

103225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Поверхность нанесения должна быть отверждена.
- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +35°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать с помощью соответствующего ремонтного раствора «ExperRepair» за 24 часа до нанесения.
- Поверхность должна быть обработана шероховатой пескоструйной обработкой и шлифованием в тех областях, которые считаются необходимыми.
- Перед нанесением поверхность необходимо загрунтовать грунтовкой «ExperPrime AP 33».
- Легкая плита на древесной основе – теплоизоляционные плиты и открытые бетонные поверхности должны быть покрыты грунтовкой для декоративного бетона и подготовлены к нанесению. Последующее нанесение штукатурки следует производить через 24-72 часа в зависимости от погодных условий.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- Декоративную штукатурку ExperPlaster DP 13 медленно добавляют в 5,75-6,25 л чистой воды и перемешивают миксером на малых оборотах до получения однородной смеси без комков.
- После того, как смесь будет выдержана примерно в течение 2-3 минут, ее снова перемешивают в течение короткого времени и подготавливают к нанесению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подготовленный раствор материала наносится на поверхность с помощью стального шпателя.
- Следите за тем, чтобы штукатурка наносилась на поверхность одинаковой толщиной и распределялась по всей поверхности. Толщина нанесения должна быть отрегулирована в соответствии с наибольшим заполнением.
- Соединяемые поверхности должны быть покрыты за один раз.
- Не позднее, чем через 10 минут после нанесения, пока материал еще влажный; на штукатурку можно наносить узоры, совершая круговые движения пластиковым шпателем.
- Если перерыв в применении неизбежен, поверхности должны быть разделены на площади, не превышающие 20 м². Разделение должно быть выполнено с помощью клейких бумажных лент, и эти ленты должны быть тщательно удалены до того, как штукатурка высохнет после нанесения.
- Если после нанесения штукатурки температура воздуха высокая, поверхность следует увлажнить до схватывания штукатурки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не следует наносить при экстремальных температурах или температурах ниже +5°C.
- Его нельзя наносить на горячие поверхности.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых, ветренных и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.
- С отрицательной стороны нельзя наносить на поверхности, где наблюдается выделение воды или (отложение) соли.
- Непосредственное нанесение не следует производить на такие поверхности, как дерево, доски, металл.
- В материал нельзя добавлять посторонние вещества, такие как цемент, песок, гипс, известь и т. д.

РАСХОД

- 2,80-3,00 кг/м²

ExperTherm DR 13

ЦВЕТ: Белый

25

±%2 KG



Теплозвукоизоляц-
ионные материалы

103225

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- TS EN 998-1

