

ExperTile BE 11

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG

Варианты для выбора упаковок

Крафт-упаковка массой 25 кг.
Крафт-упаковка массой 20 кг.



Керамические
клеевые растворы

**C1TE
105425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

КЛЕЕВОЙ РАСТВОР НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С УВЕЛИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ПРОСТОЯ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК(C1TE)

Это однокомпонентный керамический клеевой раствор на цементной основе с увеличенным временем выдержки и сниженными скользящими свойствами.



ЛЕГКО В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ



ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Химическая структура	Порошок на основе цемента, содержащий добавки, улучшающие характеристики
Плотность порошка	~1,50 г/см ³ (±0,1)
Соотношение смешивания воды	6,00-6,50 л воды / 25 кг порошка
Начальная прочность сцепления на растяжение	≥0,5 Н/мм ²
Адгезионная прочность при растяжении после погружения в воду	≥0,5 Н/мм ²
Адгезионная прочность на растяжение после теплового старения	≥0,5 Н/мм ²
Адгезионная прочность при растяжении после циклов замораживания-оттаивания	≥0,5 Н/мм ²
Адгезионная прочность при растяжении после длительного простоя в открытом состоянии (через 30 мин)	≥0,5 Н/мм ²
Скользкий	≤0,5 мм
Срок хранения в таре	3-4 часов
Рабочее время	Максимум 25 минут
Срок застывания, после которого по нему можно ходить	24 часов
Расход	4,00-6,00 кг/м ²

* Все технические значения рассчитаны при +23°C и относительной влажности 50%. Изменения температуры и влажности изменяют технические параметры.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко применяется.
- Обладает высокой способностью склеивания.
- Благодаря длительному рабочему времени он экономит время и труд.
- Обеспечивает возможность укладки сверху вниз.
- Не провисает на вертикальных поверхностях.
- Он устойчив к шокowym термическим воздействиям.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренние и внешние помещения.
 - Подходит для горизонтального и вертикального применения.
 - На минеральных поверхностях.
 - Особенно во влажных помещениях, таких как ванная комната, кухня,
- Используется в качестве клеевого раствора при нанесении облицовочных материалов, таких как керамика малого и среднего размера, гранит, мрамор, натуральный камень, мозаика, декоративный кирпич.

ExperTile BE 11

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG

Варианты для выбора упаковок

Крафт-упаковка массой 25 кг.

Крафт-упаковка массой 20 кг.



Керамические
клеевые растворы

**C1TE
105425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ПОВЕРХНОСТЬ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

- Поверхность нанесения должна быть отверждена.
- Температура окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +35°C.
- Следует избегать применения во влажных, дождливых и высокотемпературных погодных условиях.
- Не следует наносить на замерзшие, тающие поверхности или на местах, где существует риск дождя или мороза в течение 24 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность нанесения должна быть чистой, влажной, гладкой и твердой. С поверхности необходимо очистить пыль, грязь, краску, масло и свободные частицы.
- Если на поверхности есть какие-либо повреждения, которые повлияют на нанесение, их необходимо отремонтировать с помощью соответствующего ремонтного раствора «ExperRepair» за 24 часа до нанесения.
- Если поверхность нанесения будет сухой необходимо увлажнить и содержать во влажном состоянии. Если поверхность сильно впитывает воду, нанесение следует производить после грунтования поверхности.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

- В чистую емкость наливают 6,00-6,50 литров чистой воды. Затем в емкость, наполненную водой, медленно добавить ExperTile BE 11 и перемешать низкоскоростным миксером до получения однородной смеси без комков.
- Приготовленная смесь выдерживается 5-10 минут, затем снова перемешивая в течение 1-2 минут готовят к применению.

ПОДРОБНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Приготовленный раствор наносится на поверхность в качестве контактного слоя, а затем зубчатым шпателем, подобранным по размеру плитки, производится надрез изделия.
- Клейкий раствор должен касаться не менее 80% обратной стороны плитки.
- Для обеспечения хорошей адгезии воздух следует выгнать, применяя усилие с помощью резинового молотка.
- Особенно при наружном применении, если требуется более сильная адгезия; Может наноситься путем смешивания с ExperPrime LT 10.
- Готовую смесь в контейнере следует использовать в течение 2-2,5 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Не применять при погодных условиях ниже +5°C, выше +30°C, в дождливую и/или ветреную погоду.
- Следует избегать использования в замороженных местах, где существует риск замерзания в течение 24 часов, в условиях, которые могут помешать нанесению или повредить поверхность после нанесения.
- Следует обратить внимание на количество и качество добавляемой в раствор воды.
- Его нельзя использовать на гипсовых панелях, деревянных и металлических поверхностях, полах с интенсивным движением, сборных и теплых полах, бассейнах.

РАСХОД

- 4,00-6,00 кг/м²

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

- Оборудование следует очищать растворителем сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

СКЛАДИРОВАНИЕ И СРОК ХРАНЕНИЯ

- Его следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в закрытом, защищенном от влаги, сухом помещении, защищенном от мороза. Продукты не должны подвергаться чрезмерной нагрузке, которая может повредить их упаковку.
- При надлежащих условиях складирования срок хранения составляет 12 месяцев с даты изготовления.

ExperTile BE 11

ЦВЕТ: Серый, белый

25

±%2 KG

Варианты для выбора упаковок

Крафт-упаковка массой 25 кг.
Крафт-упаковка массой 20 кг.



Керамические
клеевые растворы

**C1TE
105425**

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При эксплуатации и хранении следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки и маски в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности. Следует избегать контакта с глазами, ртом и кожей, при контакте следует промыть соответствующий участок обильным количеством воды.
- В более опасных ситуациях или при проглатывании продукта следует немедленно обратиться к медицинскому специалисту. Продукты питания и напитки нельзя вносить в зоны применения смеси. Храните вне досягаемости от детей. Для получения подробной информации следует обращаться к техническому паспорту безопасности (SDS).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- Акционерное Общество «Гювен Маденджилик Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» несет ответственность только за качество продукции марки «EXPERAS». Все представленные данные созданы в результате практических и научных исследований. Производитель не несет ответственности, за исключением случаев использования правильных продуктов в соответствующих местах и условиях.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Информация и рекомендации по применению продукции торговой марки «EXPERAS» представлены добросовестно в соответствии с техническими знаниями и опытом, при условии, что они хранятся и обслуживаются в нормальных условиях и в соответствии с рекомендациями. Наряду с продуктами, области применения и поверхности могут иметь много различий. Необходимо убедиться, что подходящие продукты под торговой маркой EXPERAS применяются для соответствующих поверхностей и надлежащих условиях. Кроме того, необходимо строго соблюдать всю информацию и инструкции, касающиеся коммерческих факторов и технического соответствия. Изготовитель не несет ответственности за любые повреждения или проблемы, которые могут возникнуть в результате несоблюдения этих требований. Разработчик/пользователь несет ответственность за соответствующие проверки для обеспечения этих деталей. При необходимости характеристики продуктов торговой марки «EXPERAS» могут быть изменены. Кроме того необходимо соблюдать права собственности третьих лиц. При подтверждении заказа все технические условия в части продажи и транспортировки являются обязательными.

ИСХОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- TS EN 12004/Класс C1TE

