

ExperTile DT 16

RENK: Beyaz

5

±%2 KG



MODİFİYE AKRİLİK EMÜLSİYON ESASLI, YÜKSEK PERFORMANSLI, ESNEK YAPIŞTIRMA HARCİ (D2TE)

Modifiye akrilik emülsiyon esaslı, tek bileşenli, yüksek performanslı ve yüksek stabiliteye sahip, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, kullanıma hazır, esnek seramik, granit ve porselen yapıştırma harcıdır.

YÜKSEK
YAPIŞMA GÜCÜYÜKSEK
ESNEKLİKUZUN ÇALIŞMA
SÜRESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Modifiye akrilik emülsiyon esaslı pasta
Toz Yoğunluk	1,65 g/cm ³ (±0,1)
Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²
Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 1 N/mm ²
Uzatılmış Açık Bekletme Süresinden Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti (30 dk sonra)	≥ 0,5 N/mm ²
Kayma	≤ 0,5 mm
Çalışılabilme Süresi	En fazla 30 dakika
Üzerinde Yürünebilme Süresi	Min. 24 saat
Derz Uygulama Süresi	Min. 24 saat
Tam Sertleşme Süresi	7-14 gün
Yangına Tepki Sınıfı	Bs1d0
Sarfiyat	6 mm tarak mala ile : 2,00-3,00 kg/m ² 8 mm tarak mala ile : 3,00-4,00 kg/m ²

* Tüm teknik değerler +23°C'de ve %50 bağıl neme göre hesap edilmiştir.
Sıcaklık ve nem oranı değişimleri teknik değerleri değiştirmektedir.

AVANTAJLARI

- Yüksek esnekliğe ve yapışma gücüne sahiptir.
- Uzun çalışma süresi sayesinde zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Yukarıdan aşağı döşeme imkânı sağlar.
- Yüksek stabilite sağlar; düşey yüzeylerde sarkma yapmaz.
- Suya, dona ve termal şoklara karşı dayanıklıdır.
- Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
 - Yatay ve düşey uygulamalarda,
 - Mineral, alçı, alçı panellerde, boyalı yüzeylerde,
 - İç mekanlarda ısı yalıtım levhası, dekoratif kaplamaların yapıştırılmasında,
 - Alttan ısıtım sistemleri üzerine yapılacak kaplama uygulamalarında,
 - Granit, mermer, doğal taş, mozaik, dekoratif tuğla gibi kaplama malzemelerin uygulamasında,
- yapıştırma harcı olarak kullanılır.

Seramik Yapıştırma Harçları

105905

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperTile DT 16

RENK: Beyaz

5

±%2 KG



Seramik Yapıştırma Harçları

105905

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

YÜZEY VE UYGULAMA KOŞULLARI

- Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış olmalıdır.
- Ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası olmalıdır.
- Nemli, yağışlı ve yüksek sıcaklıktaki hava koşullarında uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde yağmur veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamalıdır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey temiz, nemli, düzgün ve sağlam olmalıdır. Toz, kir, boya, yağ ve serbest parçacıklar yüzeyden temizlenmelidir.
- Yüzeyde, uygulamayı etkileyecek hasarlar varsa, uygulamadan 24 saat önce uygun olan ExperRepair tamir harcı ile onarılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi kuru ise ıslatılmalı ve nemli kalması sağlanmalıdır. Yüzey çok su emici ise yüzeye astar çekildikten sonra uygulama yapılmalıdır.

UYGULAMA DETAYLARI

- Kullanıma hazırdır. Uygulama öncesi karıştırılmalıdır.
- ExperTile DT 16, kontak tabakası olacak şekilde uygulanır ve daha sonra, karo ebadına uygun seçilmiş bir dişli mala ile ürün taraklanır.
- Yapıştırma harcı, karonun arka tarafının en az %80'ine temas etmelidir.
- Gerekirse, hem seramik arkasına, hem de yüzeye yapıştırma harcı sürülmek suretiyle çift taraflı yapıştırma metodu tercih edilmelidir. Bu yöntemde harcın sürüldüğü iki yüzeyin taraklama yönü birbirine dik gelecek şekilde uygulanma yapılmalıdır.
- İyi bir yapışma sağlamak için lastik çekiç yardımıyla kuvvet uygulanarak hava dışarı atılmalıdır.

UYARILAR

- +5°C'nin altı, +35°C'nin üzerindeki hava şartlarında, yağışlı ve/veya rüzgârlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan alanlarda, rüzgâra ve uygulamaya engel olabilecek veya uygulama sonrası yüzeye zarar verebilecek koşullarda uygulamadan kaçınılmalıdır.
- Ahşap, metal yüzeylerde, yoğun trafiğe maruz kalan zeminlerde ve yüzme havuzları gibi ıslak mekanlarda kullanılamaz.
- Kullanılmayan ürün ambalajı sıkıca kapatılmalı ve hava ile teması kesilmelidir.
- Standart koşullar dışında yüzeyde film ve kabuklaşma olması durumunda yeniden taraklanmalıdır.

SARFIYAT

- 6 mm tarak mala ile : 2,00-3,00 kg/m²
- 8 mm tarak mala ile : 3,00-4,00 kg/m²

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

- Kullanımdan hemen sonra ekipmanlar çözücü ile temizlenmelidir. Kürlenmiş malzeme sadece mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Açılmamış orijinal ambalajında, kapalı, rutubetsiz, kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.
- Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kullanımı ve depolanması esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır.

Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

ExperTile DT 16

RENK: Beyaz**5**
±%2 KG

Seramik Yapıştırma Harçları

105905

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

SORUMLULUK

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş., EXPERAS markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

YASAL NOTLAR

EXPERAS markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. EXPERAS markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. EXPERAS markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.

REFERANS STANDARTLARI

TS EN 12004/D2TE Sınıfı