

ExperTile SF 15

25

±%2 KG



مرونة عالية جداً



مدة استخدام طويل

خليط للصق السيراميك مرن ذو أساس أسمنتي عالي الأداء (C2TES2)

وصف المنتج

خليط أسمنتي أحادي المكون مضاف إليه البوليمر عالي الأداء ومستقر للغاية ويعتبر خليط فائق المرونة من الفئة S2 بالإضافة لكون أنزلاقه منخفض فهو جيد للصق السيراميك والجرانيت والبورسلين.

التركيب الكيميائي	مسحوق ذو أساس أسمنتي يحتوي على بوليمرات ومواد مضافة لتحسين الأداء
كثافة المسحوق	~ 1.45 جم / سم ³ (± 0.1)
نسبة خلط الماء	6.50-6.00 لتر ماء / 25 كجم بودرة
قوة التصاق عالية الشد الأولي	≤ 1 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد الغمر في الماء	≤ 1 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد التعرض الحراري	≤ 1 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد دورات التجميد-الذوبان	≤ 1 نيوتن / مم ²
قوة التصاق الشد بعد وقت الفتح الممتد (بعد 30 دقيقة) الانزلاق	≤ 0.5 نيوتن / مم ²
سلالة عرضية	≥ 0.5 ملم
عمر الوعاء	≥ 2.5 ساعات
مدة العمل	30 دقيقة كحد أقصى.
وقت إمكانية المشي عليه	24 ساعة
درجة حرارة الخدمة	(15-) C إلى (70+) C.

* تم حساب جميع القيم الفنية عند + 23 درجة مئوية و 50٪ رطوبة نسبية. التغييرات في درجة الحرارة والرطوبة تغير القيم الفنية.

المزايا

- لديه مرونة عالية جداً وقوة التصاق.
- بفضل وقت العمل الطويل ، فإنها توفر الوقت والجهد.
- يوفر إمكانية التمديد من الأعلى إلى الأسفل.
- يوفر استقراراً عالياً ؛ لا تتدلى على الأسطح العمودية.
- تتميز بخاصية التشوه المستعرض.
- إنه مقاوم للضغط التي تسببها المياه والصقيع والصدمات الحرارية.

نطاق التطبيق

- داخلية وخارجية،
- في التطبيقات الأفقية والعمودية ،
- على الأسطح المعدنية ،
- في الأماكن المعرضة لحركة المشاة الكثيفة مثل المباني التعليمية والمستشفيات وأماكن العمل ومراكز التسوق ،
- تطبيقات الطلاء في المخازن الباردة ومرافق التجميد وأنظمة التدفئة تحت الأرضية
- في حمامات السباحة وخزانات المياه
- تستخدم كملاط لاصق في تطبيق مواد الطلاء مثل السيراميك والجرانيت والرخام والحجر الطبيعي والفسيفساء والطوب الخزفي .

ملاط لصق السيراميك

C2TES2
105825

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperTile SF 15

25

±2% KG



ملاط لصق السيراميك

C2TES2
105825

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

اللون

- رمادي ، أبيض
- خيارات التغليف
- 25 كجم / كيس كرفت

المواصفات الفنية

ظروف السطح والتطبيق

- يجب معالجة سطح التطبيق.
- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة بين 5+ درجة مئوية و 35+ درجة مئوية
- يجب تجنب استخدامه في الظروف الجوية الرطبة والممطرة ودرجات الحرارة المرتفعة.
- لا ينبغي استخدامه على الأسطح المتجمدة أو الذائبة أو التي يوجد بها خطر هطول الأمطار أو الصقيع خلال 24 ساعة.

تحضير السطح

- يجب أن يكون سطح التطبيق نظيفًا ورطبًا وناعمًا وصلبًا. يجب تنظيف السطح من الغبار والأوساخ والزيوت والجزئيات الحرة.
- إذا كان هناك أي ضرر على السطح سيؤثر على التطبيق ، فيجب إصلاحه باستخدام خليط الإصلاح ExperRepair المناسب قبل 24 ساعة من التطبيق.
- إذا كان سطح التطبيق جافًا ، فيجب ترطيبه وإبقائه رطبًا. إذا كان السطح شديد الامتصاص للماء ، يجب أن يتم التطبيق بعد تحضير السطح.

تحضير الخليط

- 6.00-6.50 لترًا من الماء النظيف في وعاء نظيف. بعد ذلك ، يجب إضافة ExperTile SF 15 ببطء إلى الحاوية المملوءة بالماء وخلطها بخلاط منخفض السرعة حتى يتم الحصول على خليط متجانس وخالي من الكتل.
- يرتاح الخليط المحضر لمدة 5-10 دقائق ؛ يتم خلطه مرة أخرى لمدة 1-2 دقيقة ويكون جاهزًا للاستخدام.

تفاصيل التطبيق

- يتم وضع الخليط المحضر على السطح كطبقة تلامس ثم يتم تعزيز المنتج باستخدام مجرفة مسننة يتم اختيارها وفقًا لحجم البلاط.
- يجب أن يلمس الخليط اللاصق 80% على الأقل من الجانب الخلفي للبلاط.
- إذا لزم الأمر ، يجب تفضيل طريقة الترابط على الوجهين عن طريق تطبيق خليط لاصق على كل من الجزء الخلفي من السيراميك والسطح. في هذه الطريقة ، يجب أن يتم التطبيق بحيث يكون اتجاه تمشيط السطحين اللذين يتم تطبيق الهاون عليهما عموديًا على بعضهما البعض.
- من أجل ضمان التصاق جيد ، يجب طرد الهواء باستخدام القوة بمساعدة مطرقة مطاطية.
- يجب استهلاك الخليط في الحاوية في غضون 2.5-3 ساعات.

ExperTile SF 15

25

±%2 KG



التحذيرات

- لا ينبغي تطبيقه في الظروف الجوية التي تقل عن 5+ درجة مئوية ، فوق 30+ درجة مئوية ، في الطقس الممطر و / أو العاصف.
- يجب تجنب الاستخدام في المناطق المتجمدة حيث يوجد خطر التجمد في غضون 24 ساعة ، في ظروف قد تمنع التطبيق أو تتلف السطح بعد التطبيق.
- يجب الانتباه إلى كمية ونوعية المياه المضافة إلى الخليط.
- لا يمكن استخدامه على الألواح الجبسية والأسطح الخشبية والمعدنية والأرضيات المعرضة لحركة المرور الكثيفة.

الاستهلاك

- 4.00-6.00 كجم / م²

تنظيف المعدات

- يجب تنظيف المعدات بالمذيب مباشرة بعد الاستخدام. لا يمكن إزالة المواد المعالجة إلا بالوسائل الميكانيكية.

التخزين ومدة الصلاحية

- يجب تخزينه في عبوته الأصلية غير المفتوحة ، في بيئة جافة مغلقة وخالية من الرطوبة ومحمية من الصقيع. لا ينبغي تحميل المنتجات بشكل زائد بطريقة قد تؤدي إلى إتلاف عبواتها.
- مدة الصلاحية في ظل ظروف التخزين المناسبة هي 12 شهرًا من تاريخ التصنيع.

الأحتياطات الأمنية

نظرًا لأنه يحتوي على مذيب ، فلا ينبغي استخدامه في مناطق مغلقة أو يجب أن تكون البيئة جيدة التهوية. كما أنها قابلة للاشتعال لذلك يجب أبعاد اللهب و السجائر عند التطبيق ، يجب استخدام ملابس العمل والقفازات والأقنعة الواقية وفقًا لقواعد صحة العمل والعامل. يجب تجنب ملامسة العين والفم والجلد ، ويجب غسل منطقة التلامس بكمية كبيرة من الماء. وفي المواقع الأكثر خطورة أي إذا تم ابتلاع المنتج ، يجب استشارة طبيب أخصائي على الفور. لا ينبغي إحضار المواد الغذائية والمشروبات إلى مناطق التطبيق. يجب أن يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال. للحصول على معلومات مفصلة ، يجب الرجوع إلى بيانات السلامة (SDS).

المسؤولية

Güven Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. إنها مسؤولة فقط عن جودة المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS. تم إنشاء جميع البيانات المقدمة نتيجة دراسات عملية وعلمية. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية باستثناء استخدام المنتجات المناسبة في المناطق والظروف المناسبة.

ملاط لصق السيراميك

C2TES2 105825

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

ExperTile SF 15

25

±%2 KG



الملاحظات القانونية

يتم تقديم المعلومات وتوصيات الاستخدام المتعلقة بالمنتجات التي تحمل علامة EXPERAS بحسن نية في اتجاه المعرفة والخبرة الفنية ، بشرط تخزينها والتدخل فيها وفقاً للتوصيات في ظل الظروف العادية. إلى جانب المنتجات ، يمكن أن تختلف مناطق الاستخدام والأسطح كثيراً. من الضروري التأكد من تطبيق المنتجات الصحيحة ذات العلامات التجارية EXPERAS على الأرضية والشروط المناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب اتباع جميع المعلومات والتعليمات المقدمة بشأن العوامل التجارية والامتثال الفني بدقة. لا يمكن تحميل الشركة المصنعة المسؤولية عن أي ضرر أو مشكلة قد تحدث إذا لم يتم الامتثال لها. المنفذ / المستخدم مسؤول عن إجراء الفحوصات ذات الصلة لضمان هذه التفاصيل. يمكن تغيير مواصفات المنتجات التي تحمل علامة EXPERAS عند الضرورة. يجب احترام حقوق ملكية الأطراف الثالثة. عند تأكيد الطلب ، تكون جميع الشروط الفنية المتعلقة بالمبيعات والنقل ضرورية.

المعايير المرجعية

TS EN 12004 / C2TES2



ملاط لصق السيراميك

C2TES2 105825

GÜVEN MADENCİLİK İNŞAAT SAN. ve TİC. A.Ş.

